

[本期目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)[\[打印本页\]](#) [\[关闭\]](#)**论文****溶液中铝还原制备Ni-Fe合金纳米粉体及其还原过程**张烃烃¹, 周增均², 张启运¹, 李星国¹

1. 北京大学化学与分子工程学院; 2. 北京大学介观物理国家重点实验室, 北京 100871

摘要:

用多相合成方法, 以金属铝粉作还原剂还原 $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 和 $\text{NiSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的混合溶液, 制备了Ni-Fe合金的纳米粉体, 并对反应的过程进行了讨论。

关键词: Ni(Fe)合金; 固溶体; 纳米粉体; $\text{Fe}_{0.64}\text{Ni}_{0.36}$ **Preparation and Reduction Process of the Ni-Fe Alloy Nanoparticles by Aluminum Powders in a Mixed Sulfate Solution**

ZHANG Ting-Ting, ZHOU Zeng-Jun, ZHANG Qi-Yun*, LI Xing-Guo

1. College of Chemistry and Molecular Engineering;
2. State Key Laboratory for Mesoscopic Physics, Peking University, Beijing 100871, China**Abstract:**

The 11.3 nm diameter nanopowders of Ni dominated Ni(Fe) solid solution can be prepared by using aluminum powder to react with $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ and $\text{NiSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ mixed solution. In the product, the Fe atoms replaced parts of the Ni atoms. While the mass fraction of $\text{Ni}^{2+}/(\text{Fe}^{2+} + \text{Ni}^{2+})$ in the solution is higher than 76%, solid solution of homogenous phase Ni(Fe) can be obtained. If the content of $\text{Ni}^{2+}/(\text{Fe}^{2+} + \text{Ni}^{2+})$ lower than this point, the $\text{Ni(Fe)}+\text{Fe}$ or $\text{Fe}+\text{Ni}_{0.36}\text{Fe}_{0.64}$ mixed phase nanopowders will be produced.

Keywords: Ni(Fe)alloy; Solid solution; Nanopowders; $\text{Fe}_{0.64}\text{Ni}_{0.36}$

收稿日期 2005-08-13 修回日期 网络版发布日期 2009-04-10

DOI:

基金项目:

国家自然科学基金(批准号: 20071002)资助。

通讯作者: 张启运(1930年出生), 男, 教授, 主要从事熔盐及合金化学、纳米材料化学研究. E-mail:

qyzh@pku.edu.cn

作者简介:

参考文献:

本刊中的类似文章

文章评论

扩展功能
本文信息
Supporting info
PDF(289KB)
[HTML全文]
<u><small> \${article.html_WenJianDaXiao} KB</small></u>
参考文献[PDF]
参考文献
服务与反馈
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
引用本文
Email Alert
文章反馈
浏览反馈信息
本文关键词相关文章
Ni(Fe)合金; 固溶体; 纳米粉体; $\text{Fe}_{0.64}\text{Ni}_{0.36}$
本文作者相关文章
PubMed

反馈人	<input type="text"/>	邮箱地址	<input type="text"/>
反			

3158