

本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

论文

## Ni<sub>3</sub>Al+Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub>共晶合金的微观结构及凝固行为研究

马书伟;郑运荣;杜炜;魏朋义;李建国;傅恒志

北京航空材料研究院;北京,100095;北京航空材料研究院;北京,100095;西北工业大学凝固技术国家重点实验室;西安,710072;西北工业大学凝固技术国家重点实验室;西安,710072;西北工业大学凝固技术国家重点实验室;西安,710072;西北工业大学凝固技术国家重点实验室;西安,710072

**摘要:** 利用金相、扫描电镜、透射电镜观察了Ni<sub>3</sub>Al+Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub>共晶合金的微观组织结构，并利用高梯度定向凝固技术研究了该合金的凝固行为。结果表明：Ni—5.8Al—32Hf由Ni<sub>3</sub>Al+Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub>共晶组成，是Ni<sub>3</sub>Al / Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub>共晶复合材料的合适成分由于不平衡凝固，有害相 $\beta$ -NiAl与金属间化合物Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub>以共晶体的形式存在于共晶胞间，在一定的温度梯度下，可以通过降低生长速度的方式予以消除。Ni-5.8Al-32Hf的凝固温度范围为41°C，临界凝固稳定性因子（即G / R）为 $5 \times 10^5$  °C·s / cm<sup>2</sup>，在该条件下制备出以Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub>为增强相、以Ni<sub>3</sub>Al为基的定向凝固片状共晶复合材料。

**关键词：** 定向凝固 共晶复合材料 Ni<sub>3</sub>Al+Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub>共晶 微观组织 凝固行为

## MICROSTRUCTURE AND SOLIDIFICATION BEHAVIOR OF Ni<sub>3</sub>Al/Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub> EUTECTIC ALLOY

MA Shuwei; ZHENG Yunrong(Beijing Institute of Aeronautical Materials, Beijing 100095) DU Wei; WEI Pengyi; LI Jianguo; FU Hengzhi(The State Key Laboratory of Solidification Processing, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072)

**Abstract:** The Ni<sub>3</sub>Al+Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub> unidirectionally solidified lamellar eutectic has been studied to improve the transversal ductility and interface-thermal-stability of the ordinary eutectic composites in situ. The microstructure of Ni-5.8Al-32Hf (mass fraction,%) alloy was investigated in detail by means of metallography, transmission electron microscopy (TEM) and electron probe. The solidification behaviour of Ni<sub>3</sub>Al+Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub> eutectic alloy was investigated at different temperature gradient (G) and solidification rate (R). The results show that Ni-5.8Al-32Hf alloy with Ni<sub>3</sub>Al+Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub> eutectic structure is considered to be the proper composition. Some brittle  $\beta$ -NiAl phase in the alloy can be avoided by decreasing solidification rate. Melting range of the alloy above mentioned composition is 41°C determined by DTA. The critical value of G/R for Ni<sub>3</sub>Al+Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub> eutectic is  $5 \times 10^5$  °C·s/cm<sup>2</sup>, and the lamellar Ni<sub>3</sub>Al+Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub> eutectic aligned parallel to the direction of solidification was obtained under R=5μm/s and G=250°C/cm.

**Keywords:** unidirectionally solidification in situ composite Ni<sub>3</sub>Al/Ni<sub>7</sub>Hf<sub>2</sub> eutectic microstructure

收稿日期 1998-03-18 修回日期 1998-03-18 网络版发布日期

DOI:

基金项目：

国家自然科学基金!59471009

通讯作者：

作者简介：

作者Email:

参考文献：

扩展功能
本文信息
► Supporting info
► PDF(2019KB)
► [HTML全文]
► 参考文献[PDF]
► 参考文献
服务与反馈
► 把本文推荐给朋友
► 加入我的书架
► 加入引用管理器
► 引用本文
► Email Alert
► 文章反馈
► 浏览反馈信息
本文关键词相关文章
► 定向凝固
► 共晶复合材料
► Ni <sub>3</sub> Al+Ni <sub>7</sub> Hf <sub>2</sub> 共晶
► 微观组织
► 凝固行为
本文作者相关文章
► 马书伟
► 郑运荣
► 杜炜
► 魏朋义
► 李建国
► 傅恒志
PubMed
► Article by

- Champion, Pennsylvania, 1988, Warrendale, PA: Metall Soc, 1988: 355
- 2 Bibring H, Khan T, Rabinovitch M, Stohr J. In: Kear B H ed., Superalloys Metallurgy and Manufacture, 3rd Int Symp, Champion, Pennsylvania, 1976, Claiter's Publishing Division, 1976: 331
- 3 Rawlings R D, Staon A E. J Mater Sci, 1975; 10: 505
- 4 Ball A, Smallman R E. Acta Metall, 1966; 14: 1517
- 5 Nash P, West D R F. Met Sci, 1981; 15: 347

本刊中的类似文章

1. 李双明, 刘林, 李晓历, 傅恒志 . 包晶合金定向凝固平界面前沿的形核分析[J]. 金属学报, 2004, 40(1): 20-26
2. 徐春梅, 郭建亭 . 高温热处理对(DS)NiAl--Cr(Mo)--Hf共晶合金显微组织和显微硬度的影响[J]. 金属学报, 2004, 40(1): 57-61
3. 李新中, 苏彦庆, 郭景杰, 吴士平, 傅恒志 . 定向凝固包晶相变微观组织演化的相场方法研究 I. 三相交节点的延伸[J]. 金属学报, 2006, 42(6): 599-605
4. 苏彦庆, 李新中, 郭景杰, 吴士平, 傅恒志 . 定向凝固包晶相变微观组织演化的相场方法研究 II. 形核控制的微观组织模拟[J]. 金属学报, 2006, 42(6): 606-610
5. 蒋成保, 赵岩, 徐惠彬 . <111>和<112>取向Tb--Dy--Fe超磁致伸缩合金的定向生长[J]. 金属学报, 2004, 40(4): 373-377
6. 马颖, 郝远, 阎峰云, 刘洪军 . Zn-Al合金热型连铸定向凝固的晶体生长机理[J]. 金属学报, 2001, 37(2): 202-206
7. 蒋成保, 刘敬华, 张涛, 徐惠彬 . 定向凝固铁磁形状记忆合金Ni<sub>2</sub>MnGa的固-液界面形态[J]. 金属学报, 2004, 40(9): 975-980
8. 郭建亭, 张光业, 周健 . 定向凝固NiAl-15Cr合金的微观组织与超塑性变形行为[J]. 金属学报, 2004, 40(5): 494-498
9. 韩志强, 柳百成 . 垂直定向凝固条件下通道偏析形成过程的数值模拟[J]. 金属学报, 2003, 39(2): 140-144
10. 李双明, 马伯乐, 吕海燕, 刘林, 傅恒志 . Cu--70%Sn包晶合金高温度梯度定向凝固的组织及其尺度[J]. 金属学报, 2005, 41(4): 411-416

Copyright by 金属学报