

磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜的制备及其质量控制

腊 蕤¹袁蒋雪涛²霍启录¹渊第一军医大学南方医院药学部袁广东 广州 510515曰第二军医大学药学院袁上海 200433冤

摘要目的 制备磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜测定磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜的含量遥方法 应用交联剂法制备磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜遥分光光度法测定磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜含量遥结果 该法得到乳白色半透明光滑具有弹性的凝胶膜状物袁检测线性范围为 4.1~14.2 mg/L 则 0.9999。磺胺嘧啶银方法回收率为渊 0.30 依 0.01%。磺胺嘧啶银均匀微晶方法回收率为渊 0.44 依 0.09%。日内 RSD 为渊 1.13 依 0.63%。日间 RSD 为渊 1.63 依 0.33%。遥结论 用交联剂法制备胶原蛋白膜具有简便袁更于铸型袁膜性好等优点袁可用于 SD-Ag 胶原蛋白烧伤膜的质量控制遥

关键词SD-Ag 胶原蛋白烧伤膜含量测定 交联剂法

中图分类号R944 文献标识码A 文章编号印000-2588(2001)05-0353-02

与制备胶原蛋白膜的制备方法相似，本法亦是通过交联剂使胶原蛋白分子链相互结合而形成具有弹性的凝胶膜，其操作过程如下：

LALei¹, JIANGXue-tao²,HUOQi-lu¹

(¹Department of Pharmacy, Nanfang Hospital, First Military Medical University, Guangzhou 510515, China; ²College of Pharmacy, Second Military Medical University, Shanghai 200433, China)

摘要目的 制备磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜的含量遥方法 应用交联剂法制备磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜遥分光光度法测定磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜含量遥结果 该法得到乳白色半透明光滑具有弹性的凝胶膜状物袁检测线性范围为 4.1~14.2 mg/L 则 0.9999。磺胺嘧啶银方法回收率为渊 0.30 依 0.01%。磺胺嘧啶银均匀微晶方法回收率为渊 0.44 依 0.09%。日内 RSD 为渊 1.13 依 0.63%。日间 RSD 为渊 1.63 依 0.33%。遥结论 用交联剂法制备胶原蛋白膜具有简便袁更于铸型袁膜性好等优点袁可用于 SD-Ag 胶原蛋白烧伤膜的质量控制遥

关键词SD-Ag 胶原蛋白烧伤膜含量测定 交联剂法

磺胺嘧啶银 SD-Ag 均匀微晶粒径小且均匀袁能够以结晶状态均匀分布在胶原蛋白膜中遥应用胶原蛋白膜覆盖创面可促进上皮细胞生长袁减少创面收缩的程度。为了进一步考察该制剂的制备及质量评价袁我们采用紫外分光光度法测定了其烧伤膜的含量遥

1 材料与方法

1.1 材料和仪器

RCD-6 型药物溶出仪 渊上海黄海药检仪器厂冤 UV-265FW 型分光光度计渊日本岛津冤超级恒温水浴锅渊南通科学仪器厂冤袁方磺胺嘧啶银胶原蛋白烧伤膜 渊自制冤甲基丙烯酸羟乙酯渊EMA袁上海珊瑚化工厂冤乙二醇分析纯袁嘉利化工试剂有限公司冤

1.2 磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜的制备

取适量磺胺嘧啶银均匀微晶袁加入 2% 胶原溶

液袁甲基丙烯酸羟乙酯袁乙二醇袁匀袁加入 12% 过硫酸铵溶液和 24% 偏亚硫酸钠溶液袁充分研匀袁分别取 4ml 混合液于蒸发皿中袁甲基丙烯酸羟乙酯置于 37 益超级恒温水浴锅中 3 h 袁取出即得乳白色半透明光滑具有弹性的凝胶膜状物袁此即为胶原蛋白复合物袁磺胺嘧啶银均匀微晶袁将其水洗后置于源益备用袁其操作流程如下院

酶提取小牛皮胶原蛋白 胃蛋白酶除去抗原袁无抗原可溶性胶原袁加入磺胺嘧啶银均匀微晶袁引发聚合袁胶原蛋白复合物袁磺胺嘧啶银均匀微晶袁
1.3 磺胺嘧啶银紫外吸收光谱确立

取磺胺嘧啶银于 105 益干燥至恒重作为对照品遥 分别配制 pH4.5 袁 5 袁 0 的缓冲溶液遥在 200~500nm 波长范围内作紫外扫描遥磺胺嘧啶银与磺胺嘧啶银均匀微晶在 pH5.0 袁 5 袁 0 的缓冲液中均可见乳白色沉淀产生遥因此配制 pH4.5 的缓冲液扫描袁扫描图谱显示磺胺嘧啶银和磺胺嘧啶银均匀微晶在波长 230 和 265nm 处都会有最大吸收峰袁分别配制 5 g 胶原袁 m1 HEMA袁 75ml 乙二醇袁 15 ml 12% 过硫酸铵袁 15ml

收稿日期2000-11-08

基金项目全军野l五课题渊1A1冤

作者简介腊 蕤渊972冤女袁山东泰安人袁000 年毕业于第二军医大学袁硕士袁药师袁电话20-85141888-87236

24%偏亚硫酸钠溶液在200~500nm波长范围内作紫外扫描。

1.4 标准曲线的制备

精密称取磺胺嘧啶银对照品适量置入100ml棕色容量瓶中加2mlHNO₃使其完全溶解然后加入pH4.5的缓冲液至刻度制成1ml内含磺胺嘧啶银0.01mg的溶液。分别移取0.3ml、0.4ml、0.5ml、0.6ml、0.8ml、1.0ml溶液置于100ml容量瓶中并稀释至刻度。

1.5 方法回收率试验

按照标准曲线项操作方法配制高3组浓度不同的磺胺嘧啶银均匀微晶样品液于265nm波长处测定吸光度值。

1.6 精密度试验

按照标准曲线项操作方法配制高3组浓度不同的磺胺嘧啶银均匀微晶样品液分别于日内4h、2h、6h和日间1h在265nm波长处测定吸光度值。

1.7 磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜的含量测定

取自制磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜样品适量置入100ml棕色容量瓶中加HNO₃2ml及pH4.5的醋酸-醋酸钠缓冲液至刻度于265nm波长处测定吸光度值。按标准曲线方程计算其含量。

2 结果

2.1 紫外吸收光谱

扫描图谱显示各种辅料溶液的吸收图谱在265nm波长范围内无吸收。各种辅料溶液对磺胺嘧啶银均匀微晶测定无干扰。因此选择265nm作为测定波长。

2.2 标准曲线

于265nm波长处测定紫外吸收度值。标准曲线见图1，数据线性回归后得标准曲线方程Y=18.899A±0.196±0.9999。




图1 磺胺嘧啶银标准曲线图谱

(pH4.5)

2.3 回收率

依据标准曲线方程换算成测定浓度计算回收率。平均回收率为100.30±0.01%，结果见表1。

2.4 精密度

以标准曲线计算精密度。日内平均RSD=(1.13±0.63)%，日间平均RSD=(1.63±0.33)%，结果见表2。

表1 磺胺嘧啶银均匀微晶回收率测定结果

Added(毫克)	Detected(毫克)	Recovery(%)
4.08	4.13	101.2
8.15	8.12	99.6
14.27	14.4	100.7

表2 磺胺嘧啶银均匀微晶精密度测定结果

Added(mg/L)	Detected(mg/L)	RSD(%)
Withinday	4.08	1.94
	8.15	0.82
	14.27	0.63
Betweenday	4.08	2.04
	8.15	1.84
14.27	14.72	1.02

2.5 磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜的含量测定

取自制的磺胺嘧啶银均匀微晶胶原蛋白烧伤膜样品5份(每份样品重复测定6次)按标准曲线计算其含量。结果见表3。

表3 含量测定结果

1	2	3	4	5
101.1±0.23	99.9±0.62	100.3±0.72	99.7±1.13	101.2±1.14

3 讨论

乙二醇的两个羟基能够促进各种聚合反应。共聚合反应、酯化反应和成环反应等。所以使用交联剂法制备胶原蛋白膜具有简便、易于成型、膜性好等优点。但由于聚合时所用的交联剂在作为药物载体时难以除尽。而这些化合物对人体具有一定的刺激性。所以交联剂法也有一定的缺点。磺胺嘧啶银在230和265nm处均有最大吸收。用辅料在230nm处有吸收。部分测定有干扰。而在265nm处无吸收。故选择265nm作为SD-Ag的测定波长。磺胺嘧啶银见光易分解。应避光操作。本测定方法的线性关系良好($r=0.9999$)。且其日内日间变异系数小。日内 RSD=1.13%，日间 RSD=1.63%。故认为本方法是测定 SD-Ag 的一种较理想的方法。

参考文献院

- Meissl G, Berger A, Millesi H. Further experience with interfascicular grafting of the median, ulnar, and radial nerves. Bone Joint Surg Am, 1976, 58 (2): 209-18.
林建设,王青梅,周国华.复方磺胺嘧啶银混悬液中分含量的同时快速测定法.中国药学杂志,1996,14:243-5.
王青梅,周国华,郑素明.卡尔曼滤波-紫外分光光度法.同时测定复方磺胺嘧啶银混悬液中两组分含量.药物分析,1996,6:48-50.