

# 放射性同位素及辐射的应用

## 放射性同位素在研究金屬中偏析和 非金屬夾杂物方面的應用

李代鐘

放射性物質的發現已經六十多年了，人造放射性同位素的發現也有二十七年了。但放射性同位素在冶金方面的廣泛應用，還只是最近十余年来的事情。因為只有建成原子反應堆後，才能大量生產人造放射性同位素。目前人造的放射性同位素已經超過一千種，但是有好多的放射性同位素的半衰期很短，不適於研究應用。比如象氧、氮、鋁、鎂等這些在冶金中重要的元素，就沒有適當的放射性同位素。

放射性同位素在冶金研究中的應用，目前最主要的是利用它來作示踪劑。因為示踪原子的方法靈敏度很高、易於分辨，同時它又有其他研究方法所沒有的優點。

因為放射性同位素在冶金中應用得非常廣泛，為了能夠較深入和較全面地敘述和綜合報導，所以本文只着重介紹放射性同位素在研究冶金學中的金屬偏析和非金屬夾杂物兩個方面的情況。

### 研究金屬中偏析的自射線照相方法

研究金屬中偏析最有利的方法是用放射性同位素作自射線照相。我們知道，金相顯微鏡和X射線是研究合金結構最常用的工具。然而對於合金中元素的微觀分布，象晶粒和晶界之間、同一相內、以及枝晶內和枝晶之間元素的分布等等，用金相和X射線進行研究，常是比較困難的，而用自射線照相解決上述問題是最簡便的。

自射線照相方法遠在1932年由塔曼(Tammann)和洛威斯(Loewis)<sup>[1]</sup>利用放射性鉑檢驗鉑在鉻、錫、銻、鎘等金屬中的行態。不久，塔曼和班德爾(Bandel)<sup>[2,3]</sup>也用同樣方法來研究微量鉛在各種不同雜質含量的鐵和鋼中的分布。他們應用的同位素是ThB(即Pb<sup>212</sup>，半衰期10小時)。以後，有人在研究鉛在金屬中的分布<sup>[4]</sup>，鉛在鋅鉛鉛合金中的分布<sup>[5]</sup>，決定微量鉛在18/8不鏽鋼<sup>[6]</sup>和29%鎳、20%鉻、1.75%鋁、3.5%銅不鏽鋼中<sup>[7]</sup>的分布時(1951)，也都是應用鉛的天然放射性同位素ThB或Pb<sup>210</sup>。天然放射性同位素在這方面的應用，除了鉛以外，放射性鉑也被用來研究鉑在鎳錳鉑合金中的分布(1942)<sup>[8]</sup>，用放射性鉑(Bi<sup>210</sup>，半衰期4.85天，衰變後為放射性Po<sup>210</sup>)來研究鉑在鉛鉑合金中的偏析(1951)<sup>[9]</sup>等。

正式應用人造放射性同位素來研究金屬中的偏析，是在1948年章尼斯(Jones)<sup>[10]</sup>用放射性鈮(W<sup>185</sup>)來測定鈮在高溫合金中的分布。他證明了在70%鎳、25%鉻、5%錫的合金中，錫集中於枝晶上；但在同樣的合金中另加入鈷時，錫就形成金屬間化合物和固溶於枝晶之間。

1956年，博克羅斯(Bokros)和羅森瑟爾(Rosenthal)<sup>[11]</sup>將生物學中應用的液體乳膠自射線照相方法應用到金屬的自射線照相，並以此研究了經過不同熱處理後碳在純鐵中的分布。這樣也就豐富了研究金屬自射線照相方法的內容。


· 自射綫照相方法不仅可以作一般的定性鑑定,而且可以作定量測定。科恩(Kohn)<sup>[12]</sup>由測量底片黑度的方法決定了小鋼錠中各部分的磷含量。以后在基什金(Кишкин)等<sup>[39]</sup>以及隆金洛夫(Лонгинов)<sup>[30]</sup>等的一些工作中都应用了这种定量方法。

科恩<sup>[13,14]</sup>用自射綫照相方法研究了鋼中的磷和砷經過热处理和鍛造后树枝状偏析的均匀化情况。他进行試驗的方法大体是这样的:放射性磷以鐵磷合金加入鋼中,并分別在浇注态和經過鍛造及均匀化处理后取样。鋼样进行自射綫照相以确定磷的分布。大約經過六个月后,磷的放射性几乎完全衰減,让样品在反应堆中进行短时期的幅照处理。在此情况下,只有其中的砷在48小时后是有放射性的;这时再用上次所用过的样品来做自射綫照相,以确定砷在其中的分布。这样就可以比較在同一样品中这二种元素的分布。

用半衰期很短的同位素进行研究試驗的方法与用半衰期长的同位素有所不同。一般将样品直接放在粒子源中照射,使样品中被研究的元素由同位素核反应(即被照射物质与生成的放射性同位素属于同一元素)或非同位素核反应(即被照射物质与生成的放射性同位素不属于同一元素)而成为放射性元素后,再来进行放射性照相或測量。比如鋁的放射性同位素 Al<sup>29</sup> 的半衰期只有六分半钟,不便于进行上述的自射綫照相操作。所以斯特芬(Stephen)和利威斯(Lewis)<sup>[15]</sup>在研究鋁在硅片中的分布时,便将硅片試样放在快中子流中經過短期照射,使其中的鋁由 Al<sup>27</sup>(n,α) Na<sup>24</sup> 的核反应而变成 Na<sup>24</sup>(半衰期 14.8 小时),再按一般方法进行自射綫照相。另外象希勒特(Hillert)<sup>[16]</sup>和法拉吉(Faraggi)等<sup>[17]</sup>在研究硼在鐵和鋼中的沉淀分布时,便是将样品和乳胶底片一起放置于反应堆中,由 B<sup>10</sup>(n,α) Li<sup>7</sup> 核反应的 α 粒子在乳胶底片上形成影象。但只有少数的这种核反应可以利用,所以这些方法仅限于很特殊的情况。

对于利用气体的同位素作金属中的自射綫照相問題,勃魯克(Брук)和尼克拉也夫(Николаев)<sup>[18]</sup>研究氢在鎔和鈦中的分布是一个很好的例子。在他們的試驗中,使氚水在真空中成为水蒸气,并使它在鎔屑表面分解,再使生成的氢渗入被研究的鎔、鈦样品中,然后如常用的方法一样作自射綫照相,得到氢在这些金属中分布的很清晰的图象(图 1 及图 2)。

以人造放射性同位素作自射綫照相来研究金属中的偏析,虽然时间不长,但由于这个方法有其特别的优点,所以上述各种应用放射性同位素的自射綫照相方法,就充分地被利用来做这



A



B

图 1 工业純金属钛在 980℃ 以氢饱和后,在空气中冷却。每 100 克金属钛含氢 2100 毫升  
A. 金相显微照相 × 100; B. 自射綫照相 × 100.

方面的研究。目前无论对钢铁、或者有色金属和稀有金属等都已广泛地应用了这个研究方法，得出了许多重要的结果。




图 2 工业纯金属鎔在 1000°C 以气饱和后，在空气中冷却。每 100 克金属鎔含氢 1700 毫升  
A. 金相显微照相  $\times 200$ ; B. 自射线照相  $\times 300$ 。

#### 自射线照相研究黑色金属中偏析

钢经高频淬火后，碳在组织中的分布与用其他淬火方法不同，这已经由X射线图案所证明。但是用X射线方法不能决定高频淬火前后组织中碳分布的浓度的变化。自射线照相的特点可由比较图3中A, B 和图4中A, B四张照片清楚地表现出来。图3 A, B 是未淬火前的组织，图4 A, B 是1300°C 高频淬火后的组织。由自射线照相可以看出，在淬火层中碳稍微有些偏析；但是金相照片就显示不出碳的这种不均匀变化<sup>[19]</sup>。稀土金属在铬镍不锈钢中的分布，用放射性铈和钕做了研究，得出稀土金属在此钢中有轻微的树枝状偏析；这种偏析在热处理后显




图 3 20 号钢高频淬火前的组织(经 1200°C 6 小时及 950°C 4 小时退火处理).  
3 % 硝酸酒精浸蚀

A. 金相显微照相  $\times 135$ ; B. 自射线照相  $\times 135$ 。

著减弱。在一般情况下，铈和钕不沿晶界分布，也不呈非金属夹杂物出现，而是有规则地分布于金属基体中<sup>[20]</sup>。碳、磷、硫在钢中的树枝状偏析，应用了相应的放射性同位素做了观察和测定。实验指出，树枝上这些元素少，而树枝间这些元素多；其中硫和磷在树枝间的浓度超过了树




图 4 20 号钢在 1300℃ 高频淬火后组织(加热速度为 160℃/秒). 3% 硝酸酒精浸蚀

A. 金相显微照相  $\times 135$ ; B. 自射线照相  $\times 135$ .

枝上的两倍,硫则完全偏析在树枝轴之间<sup>[21]</sup>。鲍罗托夫(Болотов)和戈利什金(Гольдштейн)<sup>[22]</sup>决定了 2.5% 铬钢中铬均一化的扩散退火制度。指出在 1200℃ 保温 5 小时或在 1300℃ 保温 2 小时,均只是稍微减弱铬的偏析;要使铬完全均匀化,须在 1400℃ 保温 2 小时。另外他们也确定了冷却速度对 18 铬-镍-钼钢锭中硫、磷和钨偏析的影响<sup>[23]</sup>。斯图德尼兹(Студниц)<sup>[24]</sup>观察了 P<sup>32</sup>, S<sup>35</sup>, W<sup>185</sup>, C<sup>14</sup>, Mo<sup>99</sup> 在 18 铬-钼-铝钢中的分布,指出钼在枝晶中间,硫则呈点状夹杂物分布于晶界上和晶粒内。继后,斯图德尼兹等<sup>[25]</sup>又发表了关于 C<sup>14</sup>, Si<sup>31</sup>, Mo<sup>99</sup>, W<sup>185</sup>, Ni<sup>59</sup>, Cr<sup>51</sup>, S<sup>35</sup>, P<sup>32</sup> 在 25 铬-镍-钼和 25 铬-镍-钨钢中的定量分布,决定了铸态和过热钢的晶间断裂是由于硫、钼和少量铬、磷形成晶间膜,降低了此处的机械性能的原因。用类似的方法也研究了在不同热处理情况下碳在纯铁及各种铁合金中的分布,并且也决定了不同热处理对各种合金元素在铁中的溶解度的关系<sup>[26,27]</sup>。研究了碳对纯铁中微量铜、铬、锰、钨、钼偏析的影响;证明了铁中不含碳时,这些元素在铁中不产生偏析,但有碳存在时,就会形成偏析<sup>[28]</sup>。用 Cu<sup>64</sup> 决定了含铜约 1.5% 的钢中铜的偏析;指出钢经退火以后,铜还是有些树枝状偏析<sup>[29]</sup>。用自射线照相定量地计算了均匀化退火后碳钢中硫的分布和铸态的 18 铬-镍-钼钢中钼的分布<sup>[30]</sup>。用放射性同位素也决定了钢结晶时杂质元素硫、磷、铬、铈、钨、钼在其中的分布<sup>[31]</sup>,钼对钢的脆性断裂的影响<sup>[32]</sup>,硫、磷在钢中和焊缝中的晶内偏析<sup>[33]</sup>,以及外加调质剂(铝、铈、铝-钼-钙、锂、铈、钙)对钢中硫分布的影响<sup>[34]</sup>。硫在焊缝中的分布<sup>[35]</sup>,钢的不同冷却速度对硫在奥氏体中分布的影响<sup>[36]</sup>,不同热处理制度对含不同矽、锰、氧量的铁硫合金中硫的沉淀和溶解情况<sup>[37]</sup>,热处理对硫在奥氏体中的溶解和沉淀的变化<sup>[38]</sup>,也都用放射性同位素硫作自射线照相鉴定。微量硼在钢铁中的分布,同样用自射线照相方法进行了研究。指出硼在铁中呈 Fe 与 Fe<sub>2</sub>B 的共晶分布<sup>[16]</sup>,也肯定了奥氏体晶界上的沉淀中有硼的存在<sup>[17]</sup>。

### 自射线照相研究有色金属和稀有金属中偏析

对于有色金属和稀有金属中偏析的研究也同样广泛地应用了自射线照相方法。基什金等<sup>[39]</sup>研究了某些合金元素或杂质元素在镍中的分布。证明少量钨和铁存在于镍中时是集中于树枝上,而其他杂质象硫、铈、锡这些元素是偏析于树枝之间,并且钨的树枝状组织很难消除;含 0.7% 钨的镍钨合金需要在 1250℃ 退火 185 小时才能均匀化。但是合金经过形变以后比铸

造状态均匀化大为加快,如含 0.007% 钨在 1200°C 退火 60 小时仍然能看出钨正集中于晶界, 经过变形处理后, 在 1200°C 退火 1 小时就基本均匀化了。勃鲁克等<sup>[18]</sup>利用氚研究了氢在钛和锆中的分布。所得的氚所饱和的纯钛的自射线照相图片中(图 1B), 灰白的针状组织为含氢甚低的  $\alpha$  相, 而暗黑部分为含氢很高的  $\alpha$  相和钛的氢化物的共晶; 这就更确切地肯定了以前用金相法所不能可靠地判断的氢在这些组织中的含量问题。图 2B 为氚所饱和的纯锆的自射线照相, 分布于晶界的为  $\alpha$  相和锆的氢化物的共晶。同时由比较图 1A 与 B 及图 2A 与 B 四张图片可以看出, 钛的自射线照相组织与金相组织相同, 而锆的这两种照相组织就不一样, 这说明了钛-氢系和锆-氢系不是相同的结构。另外也指出了钛在焊接时, 氢从金属钛进入焊缝中呈均匀的分布, 不会以氢化物出现。用放射性镁检验了铅锑合金的凝固速度对偏析的影响; 证明合金慢冷时没有偏析, 当快冷时铅就倾向于铝的底部形成比重偏析<sup>[40]</sup>。以类似方法研究了青铜中锡的偏析; 指出冷却速度过大时, 偏析很弱; 当冷却太慢时, 锡就形成柱状组织的反偏析<sup>[41]</sup>。米切尓(Michael)和比惟尔(Ever)用  $\text{Na}^{24}$  检验了钠在硅铝合金中的分布, 解释了钠对此合金组织的影响。另外他们也分别用放射性铜研究了铝铜合金<sup>[42]</sup>和用放射性锌研究了铝锌合金<sup>[43]</sup>的凝固速度, 决定了这两个系的初级固溶体中浓度不均匀分布的情况。用  $\text{Fe}^{59}$  和  $\text{Fe}^{55}$  决定了铁在纯铝中经过不同热处理和加工处理后的分布; 证明少量铁存在于铝中是偏析于枝晶之间的<sup>[44]</sup>。研究了微量杂质(<0.006%) 在纯铝中的分布, 指出即使这些杂质的含量很低, 它们也偏析在枝晶之间或者在晶界上<sup>[45]</sup>。用  $\text{Ca}^{45}$  作镁钙合金自射线照相, 定量地决定了冷却速度不同时的微观偏析<sup>[46]</sup>。用放射性镁检查了微量镁在镍中的分布, 得出大部分的镁是集中于镍子的顶端<sup>[47]</sup>。由研究铁、银、锡、镁这些杂质元素在镍中的偏析, 指出了它们在镍中的溶解度很低<sup>[48]</sup>。银在银铋合金中的分布和银在浇注的银金合金中的分布<sup>[50]</sup>, 钽在钽合金中的分布<sup>[51]</sup>, 以及碳、钙、铬这些微量杂质在锆中的分布<sup>[52]</sup>, 也都应用自射线照相进行了研究。

### 放射性同位素研究金属中非金属夹杂物

用放射性同位素研究金属中非金属夹杂物的绝大多数工作是研究钢中的非金属夹杂物。较早的工作是科恩在 1950 年发表的<sup>[53]</sup>。他用自射线照相方法观察了钢锭中磷的偏析。次年, 他又用同样的试验方法, 除了研究钢中磷的偏析以外, 还研究了硫和砷的偏析<sup>[54]</sup>。以后, 许多科学工作者还利用了放射性同位素的其他示踪方法来研究钢中非金属夹杂物; 特别是苏联的科学工作者在这方面所发表的工作最多。

1954 年, 格里戈良(Григорян)和萨马林(Самарин)<sup>[55]</sup>首先发表了用放射性同位素研究滚珠钢中非金属夹杂物的来源问题。他们将  $\text{Ca}^{45}$  混入熔炼及浇注的各种耐火材料中。熔炼试验是在 10 公斤感应炉中进行的, 并在 3 吨电弧炉的熔炼条件下核验了其中的一部分试验。结果指出, 炉渣不会进入滚珠钢中成为非金属夹杂物。只有当钢液被强烈氧化时, 碱性高频炉炉衬才有些进入钢中成为一部分夹杂物。而外来夹杂物主要来源于浇注用的耐火材料, 特别是来自盛钢桶的内衬。这里的试验结果指出, 钢中的夹杂物有 5—9% 来出自出钢槽, 有 18% 来自盛钢桶内衬。继后, 卡林尼科夫(Калинников)和萨马林<sup>[56]</sup>在 20 吨的碱性电炉中进行了冶炼同样钢种的试验, 肯定了钢中外来夹杂物的主要来源是浸蚀盛钢桶的内衬。指出这些夹杂物虽然占全部夹杂物的百分数不大, 但是其颗粒甚大, 要减少这些夹杂物需用高铝砖作盛钢桶的内衬。马尔古利斯(Маргулис)和卡拉乌洛夫(Караулов)<sup>[57]</sup>认为萨马林等人的试验不够满意, 因为所加入的示踪剂只是在耐火材料与钢液接触的表层, 从而使钢液浸蚀耐火材料后所测得的结果不一致。于是他们进行了进一步的试验。试验的方法保证了示踪剂更均匀地分布于耐火材料中。他们肯定在滚珠钢中所观察到的矽酸盐类的玻璃夹杂物主要来自盛钢桶的内衬, 并

且認為用高鋁砖作這種內衬是較好的。以後卡林尼科夫和薩馬林<sup>[58]</sup>繼續研究了澆注用湯道磚對滾珠鋼中非金屬夾雜物的影響。所用的示踪劑仍為  $\text{Ca}^{45}$ ，不過加入的方法稍有改變。冶煉和其他試驗條件都與工廠生產情況相同。而湯道磚分別用高嶺土、高鋁土、石墨黏土和普通的耐火黏土做成。所得結果指出，鋼中外來夾雜物含量沒有超過總夾雜物的 1%，而且這個夾雜物含量與所用澆注耐火材料的類別沒有關係，同時也沒有發現外來夾雜物在鋼錠中分布的規律。卡拉欽澤夫(Караченцев)<sup>[59]</sup>也用同樣方法研究了由澆注用流鋼槽、盛鋼桶村磚、湯道磚而來的夾雜物對滾珠鋼的沾污問題。結果認為由於鋼液浸蝕或沖刷耐火材料所形成的非金屬夾雜物的比例不大；來自盛鋼桶村磚的約為 2.7%，來自湯道磚的約為 0.05%；且它們在鋼錠中的分布是沒有規律的。斯莫利亞科夫(Смоляков)，卡林尼科夫和波塔波夫(Потапов)<sup>[60]</sup>在生產性條件下研究了還原渣和滾珠鋼中夾雜物的關係；証實了從鹼性電爐出來的鋼液有被爐渣沾污的可能。在不同情況下，這種渣的夾雜物占總夾雜物量的 0.001—10%。當渣的化學成分相同時，黏度高的渣對鋼的沾污影響較小；同時認為鋼液在經過湯道時有一部分夾雜物被除去。博賈斯基(Рожинский)等<sup>[61]</sup>將  $\text{Fe}^{59}$  放入流鋼磚中，由放射性測量和自射線照相研究了耐火材料質量對鋼中夾雜物含量的影響和夾雜物在鋼錠中的分布。他們的試驗也是在工業生產性的條件下做的，鋼種為低碳靜鑄鋼。結果證明耐火度高(1750°C)的流鋼磚進入鋼中的夾雜物比耐火度低的(1690° 及 1510°C)流鋼磚多；同時認為使夾雜物通過鋼液進入保溫帽不是最好的辦法，而要另外改進澆注條件；並且肯定鋼材中主要缺陷的形成是由於脫氧過程所產生的內生夾雜物起主要作用。沙脫(Saito)和希曼留基(Shimanuki)<sup>[62]</sup>用  $\text{Ca}^{45}$  和  $\text{Zr}^{90}$  來考察鋼錠(中碳鋼)中非金屬夾雜物的來源。試驗是在 150 仟瓦的電爐熔煉的，並澆成 90 公斤的鋼錠，示踪劑加在耐火材料的水口、陶塞管套管和砌磚黏結劑中。經放射性測量指出，澆注時被破壞的耐火材料有 6% 進入鋼錠模中，但其中又有 52.3% 浮出，而其餘的 47.7% 就留在鋼錠中成為夾雜物。而鋼液浸蝕盛鋼桶耐火材料所生成的夾雜物比例占了全部夾雜物的 8.7%。另外還指出，澆注高度高時對耐火材料的破壞也愈嚴重，不過這些進入錠模中的耐火材料夾雜物浮出的也會多些。他們曾試行自射線照相鑑定，但因加入的放射性強度不夠，而沒有成功。

綜合以往用放射性同位素對鋼中外來的耐火材料夾雜物與爐渣夾雜物的一些研究，可以歸納為下面幾點：(1) 用放射性同位素作這方面的研究，已大多是工業規模的了；所用的放射性強度一次達几百毫居里。雖然這些試驗操作比較繁複，但這些工業規模的試驗並沒有什麼特殊問題，而重要的是正確地選擇試驗方法。(2) 由於這些試驗的條件比較複雜，所以他們的研究結果有些是有局限性的，或者是有不大一致的地方。所以對於鋼中來自耐火材料或爐渣的夾雜物的具體數字，沒有普遍的或實際的意義。(3) 有幾點結論是相同的，即(i) 外來夾雜物在鋼錠中的分布沒有什麼規律；(ii) 外來夾雜物占鋼中總夾雜物的含量不大，但顆粒較大，因此對氧化物的評級數有直接的影響；(iii) 出鋼溫度高對耐火材料的破壞也愈大。

格努切夫(Гнучев)<sup>[63]</sup>介紹了用自射線照相來觀察鋼錠中夾雜物的方法。指出應該特別注意從樣品上的油迹、顏色、刻劃等所造成的照相的偽效應。同時考察了不同的澆注方法對外來夾雜物在鋼錠中分布的影響。在格努切夫等<sup>[64]</sup>的另一篇報告中，報導了在澆注時的各個階段分別向鋼液中加入放射性夾雜物( $\text{Ca}^{45}$  的硅酸鈣粉末)，考察了夾雜物在鋼錠中各部分的分布。

鋼液出爐後的二次氧化對鋼中所形成夾雜物的含量及其排除問題一直未得到很好的解決，而這又是尋求改進鋼質量的一個重要方面。馬林諾夫斯基(Малиновский)和莫洛佐夫(Морозов)<sup>[65]</sup>用放射性同位素研究了這個問題。他們在鋼液出爐之前不久加入  $\text{Zr}^{85}$  或  $\text{Ta}^{182}$ 。結果得出，在爐中被氧化的鎷在出鋼時從鋼液除去，在鋼液澆注和結晶時被氧化的鎷便大部分

殘留于鋼中；而氧化了的鉬則几乎完全從鋼液中除去。這也就說明了，鋼被夾雜物沾污主要是由於與氧親和力最強的元素在鋼液澆注和結晶時所形成的氧化物所造成的。

格爾奇科夫(Герчиков)等<sup>[66]</sup>也用示踪方法研究了沸騰鋼、鋼坯和薄板中夾雜物的性質。得出鋼在錠模中強烈沸騰所形成的泡沫渣是這種鋼中非金屬夾雜物的主要來源；減少錠模中泡沫渣的形成和從鋼液鏡面除去泡沫渣是降低鋼被夾雜物沾污的主要措施。

皮庫諾夫(Пикунов)<sup>[67]</sup>報導了用放射性同位素研究銅和銅合金中的非金屬夾雜物。他介紹了用  $S^{113}$ ,  $Zn^{65}$  等放射性同位素加於  $Cu-Cu_2O$  中，用自射線照相法觀察所生成的這些元素的氧化物在不同結晶速度下的分布情況。但該文中僅提出了操作方法，未介紹具體研究結果。不過這是除了研究鋼以外的其他金屬中的非金屬夾雜物有啟示性的一篇報導。

### 結 論 与 展 望

研究元素在金屬中的偏析或分布，前面已經說過，放射性同位素是最有利的手段。近年來，雖然由於利用微束X射線譜來進行這方面的研究，從而使金相學有了更深的發展，然而以放射性同位素來研究金屬中偏析，仍是十分必要的，它是幫助深入金相學新天地的鉆探者。比如稀土元素目前在合金與合金鋼方面獲得了新的應用，然而對稀土在其中的許多機理問題，尚未得到應有的認識。杜蒙特(Du Mont)等<sup>[20]</sup>利用放射性鈷與鈸研究它們在鎢鎳不鏽鋼中的分布，得出鈷與鈸在一般情況下不偏析於晶界與夾雜物中，而是均勻地固溶於金屬基體。然而這個判斷，可能有很大的局限性。我們知道，稀土金屬與氧的親和力特別強，即形成稀土氧化物的傾向很大；在一般情況下所冶煉的合金或鋼，也常見稀土形成各種非金屬夾雜物。因此，稀土金屬在各種合金與鋼中的分布或其他機理，仍是值得用放射性同位素來作透徹研究的。

鋼中非金屬夾雜物的來源問題，雖然有了許多研究，即在應用放射性同位素方面，也有如上述的許多工作<sup>[55-62]</sup>，然而他們的結論甚為分散，即僅以對滾珠鋼中夾雜物的來源的分析來說，也有很矛盾的看法。維伊諾夫(Венилов)等<sup>[68]</sup>指出滾珠鋼出鋼時的電石渣是此鋼中非金屬夾雜物的主要來源，而薩尼羅(Саниро)<sup>[69]</sup>論証了這一結果，認為滾珠鋼出爐後夾雜物的急劇增加是由於還原渣在鋼液中乳化的結果；但薩馬林等<sup>[55]</sup>則指出爐渣不會成為滾珠鋼中的非金屬夾雜物；斯莫利亞科夫等<sup>[60]</sup>則証實鹼性電爐冶煉滾珠鋼，還原渣能成為鋼中的非金屬夾雜物，並且在嚴重的情況下，爐渣夾雜物占了總夾雜物含量的 10%。另外，就湯道磚質量與鋼中外來夾雜物關係及對鋼質的影響問題來說，各種推斷也是不一致的<sup>[58-60,70,71]</sup>。因此，鋼中夾雜物的來源雖然很受生產實際與科學研究的重視，但並未得到滿意的解決，而放射性同位素法仍是探尋這個問題的同一結論的有利方法。

準確測定鋼中非金屬夾雜物的含量是研究改進鋼質量的一個方面，過去曾經進行了許多工作。雖然以往用了一些比較的方法，同時也對試樣進行過重複測定，但所得結果並不是令人十分滿意的，並且對測定方法的準確性也提出了異議與補充<sup>[72-75]</sup>。所以對於準確測定鋼中夾雜物含量的方法仍是目前須要繼續研究的課題。利用放射性同位素的示踪作用就有幫助解決這一問題的可能。已經有人利用  $Ca^{45}$  証明鋼中的  $CaO$  在電解分離及破壞碳化物的化學處理過程中不受損失，而渣中的  $CaO$  則受損失<sup>[58,60]</sup>；用  $S^{35}$  論証了碳鋼中硫化物分離及分析方法的準確性<sup>[76]</sup>。同樣，由於夾雜物在鋼中存在的行為和狀態的複雜性，用類似方法繼續確定分析鋼中夾雜物的定量方法的準確性，仍須繼續進行工作。

此外，象決定某些夾雜物的組成，某些微量元素或杂质元素在金屬中的行為和狀態，以及夾雜物或元素在金屬中的偏析或分布，相的變化等等課題，利用放射性同位素來解決都是有其特別方便之處的。

当然,研究金属中偏析和非金属夹杂物还只是冶金学中的一部分,另外,象冶金方面的扩散、冶金物理化学、冶金过程的控制,以及冶金分析等方面的研究,也都相当广泛地应用了放射性同位素。我国的冶金工业正在飞跃的发展,而相应地对冶金研究提出更繁重的任务,因此应用放射性同位素来帮助解决冶金中的疑难,进一步推动冶金科学的发展,这是今日日程上的工作,也是我国在这方面的科学工作者正在奋斗的任务。

### 参 考 文 献

- [1] G. Tammann, A. Loewis: *Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie*, **205** (1932), 145.
- [2] G. Tammann, G. Bandel: *Arch. Eisenhüttenwesen*, **6** (1932—33), 293.
- [3] G. Tammann, G. Bandel: *Z. Metallkunde*, **25** (1933), 155, 207.
- [4] W. Seith, A. Keil: *Z. Metallkunde*, **26** (1934), 68.
- [5] K. Loehberg: *Metallforschung*, **2** (1947), 230.
- [6] L. G. Erwall, M. Hillert: *Research*, **4** (1951), 242.
- [7] L. R. Standifer, M. G. Fontana: *Metal Progress*, **65** (1) (1951), 65.
- [8] J. H. Dillon, J. N. Street: *Journal of Applied Physics*, **13** (1942), 189.
- [9] M. T. Stewart, E. Thomas, K. Wanchope, W. C. Winegard, B. Chalmers: *Physical Review*, **83** (1951), 657.
- [10] W. E. Jones (General Electric Co.): Patent No. 74 582 (1948).
- [11] J. C. Bokros, P. C. Rosenthal: *J. Metals*, **8** (1956), 286.
- [12] A. Kohn: *Rev. Met.*, **51** (1954), 503.
- [13] A. Kohn: *Metal Treatment*, **20** (1953), 405.
- [14] A. Kohn, J. Doumerc: *Metal Treatment*, **22** (1955), 387.
- [15] A. B. Stephens, M. N. Lewis: *Phys. Rev.*, **69** (1946), 43.
- [16] M. Hillert: *Metal Treatment*, **19** (1952), 135.
- [17] H. Faraggi, A. Kohn, J. Doumerc: *Compt. rend.*, **235** (1952), 714.
- [18] Б. И. Брук, Г. И. Николаев: Доклады, АН СССР, **116** (1956), 78. Б. И. Брук, Г. И. Николаев: Всесоюзная конференция по применению изотопов и ядерных излучений, 1957, металлургия и металловедение, 499.
- [19] И. Н. Кидин, С. Н. Крюков, Е. К. Захаров: *Применение радиоактивных изотопов в металлургии*, **34** (1955), 53.
- [20] C. S. DuMont, J. E. Gates, C. M. Henderson: *Trans. Amer. Soc. Metals*, **48** (1956), 306.
- [21] М. И. Гольдштейн, И. Е. Болотов, П. В. Склюев: Труды совещания по экспериментальной технике и методам высокотемпературных исследований, 1956, экспериментальная техника и методы исследований при высоких температурах, 724.
- [22] И. Е. Болотов, М. К. Гольдштейн: *Заводская лаборатория*, № 7 (1955), 828.
- [23] И. Е. Болотов, М. К. Гольдштейн, А. А. Попов, А. Б. Федоров: *Заводская лаборатория*, № 6 (1956), 682.
- [24] М. А. Студниц: Технология транспортного машиностроения, № 2 (1956).
- [25] М. А. Студниц, И. Л. Миркин: Всесоюзная конференция по применению изотопов и ядерных излучений, 1957, Металлургия и металловедение, 372.
- [26] А. С. Завьялов, Б. И. Брук: 同 25, 363.
- [27] B. Brook, A. Zavyalov, G. Kapirin: Proceedings of the Second United Nations International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, 1958, 19, P/2236, 219.
- [28] C. Beaulien, A. Kohn: *Comptes. Rendus*, **245** (1957), 1244.
- [29] И. Р. Крянин, С. И. Смоленский, М. Н. Студниц, Г. И. Бабушкина: *Металловедение и обработка металлов*, **3** (1956), 20.
- [30] М. Ф. Лонгинов: 同 25, 407.
- [31] В. М. Тагеев, Ю. Д. Смирнов: 同 25, 138.
- [32] А. М. Полякова, Л. В. Смирнов, В. Д. Садовский: 同 25, 356.
- [33] Б. А. Мовчан, Л. А. Позняк: 同 25, 391.
- [34] С. В. Красковский, Н. С. Крещановский: 同 25, 428.
- [35] Б. И. Брук: *Сварочное производство*, **11**, (1955), 8.  
同 27.
- [36] С. С. Носырева, А. М. Полякова: *Сталь*, № 12 (1955), 1120; С. С. Носырева, А. М. Полякова:

- Доклады АН СССР, 103 (1955), 431.
- [37] A. S. Keh, L. H. Vlack: *Trans. AIME*, **206** (1956), 950.
- [38] A. Kohn: *Rev. Met.*, **55** (1958), 285.
- [39] С. Т. Кишкин, С. З. Бокштейн: *Proceedings of the International Conference on Peaceful Uses of Atomic Energy*, 1955, 15, Р/703; С. З. Бокштейн, Т. И. Гудкова, С. Т. Кишкин, Л. М. Мороз: *Заводская лаборатория*, № 4 (1955), 423.
- [40] P. J. Killaby, B. J. Taylor, W. C. Winegard: *Amer. Foundryman*, **22** (5) (1952), 59.
- [41] W. C. Winegard: *Amer. Foundryman*, **23** (4) (1953), 140.
- [42] A. B. Michael, M. B. Bever: *Trans. AIME*, **197** (1953), 679.
- [43] A. B. Michael, M. B. Bever: *Trans. AIME*, **200** (1954), 47.
- [44] D. Jaffe, M. B. Bever: *J. Metals*, **8** (1956), 972.
- [45] 加藤正夫, 小林昌敏: 日本金属学会志, **19** (1955), 615.
- [46] F. Montariol: *Compt. rend.*, **240** (1955), 1087.
- [47] З. А. Свидерская, М. Е. Дриц, Э. С. Каданер: 同 25, 411.
- [48] G. L. Pearson, J. D. Struthers, H. C. Thenerer: *Physical Review*, **77** (1950), 809.
- [49] А. А. Бугай, В. Н. Васильевская, В. Е. Косенко: 同 25, 304.
- [50] G. Glawitsch: *Z. Metallkunde*, **47** (1956), 199.
- [51] C. J. Beets: *Nuclear Energy*, **3** (1956), 45.
- [52] P. L. Gruzin, V. S. Emelyanov, G. G. Ryabova, G. B. Fedorov: 同 27, Р/2526, 187.
- [53] A. Kohn: *Compt. rend.*, **230** (1950), 2201.
- [54] A. Kohn: *Rev. Metall*, **48** (1951), 219.
- [55] В. А. Григорян, А. М. Самарин: *Известия АН СССР, ОТН*, № 3 (1954), 91.
- [56] Е. С. Калинников, А. М. Самарин: Сессия АН СССР по мирному использованию атомной энергии, 1955, Заседания отделения технических наук, 3.
- [57] О. М. Маргулис, А. Г. Карапулов: *Огнеупор*, № 6 (1956), 253.
- [58] Е. С. Калинников, А. М. Самарин: 同 21, 714.
- [59] Л. Н. Каракенцева: 同 21, 737.
- [60] В. Ф. Смоляков, Е. С. Калинников, В. Д. Потапов: *Сталь*, № 10 (1957), 893.
- [61] Z. Bojarski, W. Orzeszko, S. Pawłowski, R. Wusatowski, Z. Ziolkowski: Proceeding of the First (UNESCO) International Conference, Radioisotopes in Scientific Research, 1, 388.
- [62] T. Saito, R. Shimanuki: 同 61, 362.
- [63] С. М. Гнучев: Труды III, Конференции по физико-химическим основам производства стали, 1955, Физико-химические основы производства стали, 633.
- [64] С. М. Гнучев, В. Г. Куклев: 同 59, 69.
- [65] Е. И. Малиновский, А. Н. Морозов: 同 25, 111.
- [66] Д. С. Герчиков, Л. Г. Гольдштейн, А. М. Фенгенден: 同 25, 116.
- [67] М. В. Пикунов: *Завод. лабор.*, № 7 (1955), 833.
- [68] С. Г. Венинов, В. А. Бояршинов: *Сталь*, № 1 (1955), 46.
- [69] С. И. Сапиро: *Сталь*, **6** (1956), 519.
- [70] В. А. Мчедлшвили, А. М. Самарич: Изв. АН СССР ОТД, № 3 (1956), 106.
- [71] S. Kienow, K. P. Breitels, U. K. Heinemann: *Stahl und Eisen*, **76** (1956), 1416.
- [72] Г. И. Баталин, А. Л. Розенфельд: *Вопрос производства стали*, **2** (1955), 93.
- [73] 前川静弥, 海老源, 三代重: 鉄と鋼, № 2 (1956), 121.
- [74] 李代鍾, 赵淑熙, 白玉文, 师昌緒: 鋼鐵工厂實驗室, **10** (1958), 1.
- [75] I. V. Hardy, R. T. Allsop: *J. Iron & Steel Inst.*, **195** (1960. 7.), 302.
- [76] 中国科学院金属研究所: 用  $S^{85}$  测定碳钢中硫化物定量分析方法的准确性(待发表).

### 综合性参考文献

- [1] A. Kohn: *Rev. Métall*, **48**, № 3 (1951), 219; *Радиография, сборник статей* (1952), 376.
- [2] M. B. Bever: *Modern Research Techniques in Physical Metallurgy*, ASM (1953), 278.
- [3] И. С. Куляков: *Металлургия СССР*, 1917—1957, **1** (1958), 728.
- [4] A. Kohn: *Metallurgical Reviews*, **3**, № 10 (1958), 143.
- [5] M. T. Simnad: *Proceedings of the Second on the Peaceful Uses of Atomic Energy*, 1958, **19**, Р/803, 193.