

# 阳极氧化水解法制备 $TiO_2$ 纳米膜 \*

戴松元 王瑜 邬钦崇 王孔嘉 霍裕平

(中国科学院等离子体物理研究所, 安徽合肥 230031)

**关键词:** 阳极氧化, 水解, 纳米晶体, 太阳能电池

$TiO_2$  在光电化学电池领域已成为比较重要的半导体材料, 自从 1972 年, Fujishima 和 Honda 首次把  $TiO_2$  电极用于光解水以来, 人们已经使用多种方法, 如化学气相沉积、 $TiO_2$  粉的烧结、RF 射频溅射、等离子体喷涂或用胶体  $TiO_2$  涂膜等各种方法, 来制备单晶(金红石)、多晶(金红石、锐钛矿)电极<sup>[1]</sup>, 但这些方法所制备的  $TiO_2$  膜都存在部分的杂质.

目前正在迅速发展的纳米晶体化学太阳能电池(简称: NPC 电池), 在制作成本上只有硅太阳电池的 1/5~1/10, 效率已达 11%, 且制作工艺简单, 对解决目前能源紧张是一条非常有效的途径. 据估计今后几年, 这种电池将逐步走向市场. NPC 中较为关键的是制备一层高纯、致密的  $TiO_2$  纳米膜, 它将使电子的注入效率大大提高, 从而提高电池的光电转换效率<sup>[1-3]</sup>; 而采用原来所沿用的方法, 其部分杂质将直接影响太阳能的光电转换效率.

本文介绍一种采用阳极氧化水解法制备高纯  $TiO_2$  纳米膜的方法, 它与常规的阳极氧化法略有区别, 在性能上可适合 NPC 电池的要求, 并能大大地提高太阳能的光电转换效率<sup>[3]</sup>.

## 1 实验

### 1.1 装置简介

本实验的装置简图如图 1 所示, 实验中的三电极分别用 TCO 玻璃电极(阳极  $1 \times 2 cm^2$ ), Pt 电极(阴极,  $2 \times 6 mm^2$ ), SCE(饱和甘汞电极). 其中: TCO 玻璃是透明导电玻璃, 即一般普通玻璃表面采用 CVD 方法镀上一层  $SnO_2$ (掺 F) 膜, 厚度在  $0.5\text{--}0.7 \mu m$  左右, 表面电阻为  $20\Omega/\square$  以下, 透光率在 80% 以上. 由于实验过程较长, 一般在 30 分钟以上, 而  $TiCl_3$  溶液易被氧化, 所以实验过程中整个装置必须在氩气气氛中进行, 以防止氧化, 而影响膜的质量.

### 1.2 实验方法


阳极氧化水解法获得  $TiO_2$  膜主要可通过三种方式得到: 恒电压、恒电流以及内电解方法. 恒电压主要是控制阳极与参比电极间的电压; 恒电流主要是控制通过阳极的电流, 维持电流恒定; 由于 TCO/ $TiCl_3(aq)$ ,  $H^+/Pt$  构成一个原电池, TCO 与 Pt 的开路电压约为 0.25V 左右(与溶液 pH 值有关), 所以可以采用内电解法. 通过实验发现, 采用内电解方法电流的衰变较慢, 且能维持几小时.

实验发现, 三种方法镀制出的  $TiO_2$  纳米膜基本无区别, 都能得到致密、高纯的  $TiO_2$  纳米膜.



1995-12-06 收到初稿, 1996-03-22 收到修改稿. 联系人: 戴松元. \* 中国科学院院长重点基金“化学太阳能光电池”资助项目

## 2 结果与讨论

将  $TiCl_3$  盐酸溶液加入去离子水中(并去除水中的部分氧气)水解, 形成  $TiOH^{2+}$  单羟基中间体, 通过阳极氧化方法形成氢氧化钛(IV)聚合物, 即:



这种聚合物通过加热到  $450^{\circ}C$  (在氩气气氛中), 最后形成  $TiO_2$  膜, 整个过程可用下面两个方程式来表示:



其中:  $Ti^{3+}(aq)$  的水解常数  $k_\alpha$  一般在  $(2\sim 7.2) \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$ .




图 1 实验装置示意图

Fig.1 The experimental set-up




图 2  $TiO_2$  膜的 X 射线衍射图

Fig.2 X-ray diffraction of the  $TiO_2$  film

(a) The XRD spectrum of the  $TiO_2$  film by the method of electrodeposited

(b) The standard XRD spectrum of  $TiO_2$  (anatase)

通过实验发现,  $TiO_2$  膜电沉积速度以及膜的质量与溶液的 pH 值关系甚大, 一般情况下, 当  $pH > 3.1$  以上时, 由于此时溶液极不稳定, 易被空气中的氧气氧化, 产生沉淀; 在  $pH < 2.5$  以下, 溶液较稳定;  $pH < 2.0$  以下时, 其产生的电流较小。考虑到诸多因素, 我们的实验一般都选择在  $pH=2\sim 2.5$  之间。




图 3  $TiO_2$  膜的 XPS 能谱图

Fig.3 XPS surface analysis of the  $TiO_2$  film

(a) The energy spectrum of the  $TiO_2$  film after annealing

(b) The energy spectrum of the  $TiO_2$  film unannealing

(c) The standard energy spectrum of the  $TiO_2$

溶液的 pH 值影响到内电解法的最大短路电流。通过实验发现，要得到致密、高纯的 TiO<sub>2</sub> 膜，则必须控制工作电流，电流大小与沉积速率关系甚大，且影响膜的质量与性能，若电流过大，所得到的膜疏松，甚至在室温下就起皮脱落。

图 2 是 X 射线衍射图，可以看出 TiO<sub>2</sub> 膜为纳米晶体锐钛矿结构，且无任何杂质峰。通过对 (101) 峰线形扫描分析得知 TiO<sub>2</sub> 颗粒大小仅 20nm。

图 3(a、b) 为样品的 XPS 能谱，图 3(c) 为标准 TiO<sub>2</sub> 能谱。通过分析表明，样品仅含 Ti、O、C 三种元素，其化学计量比为：1.0000:3.4155:0.6852，而 C 和部分 O 是由于 XPS 能谱仪本身所引入。可以看出，电镀所得到的 TiO<sub>2</sub> 膜比较纯。与 XPS 标准图谱对照，2P<sub>3/2</sub> 和 2P<sub>1/2</sub> 两峰的电子结合能相一致。

### 3 结论

采用阳极氧化水解法得到的半导体 TiO<sub>2</sub> 纳米膜，在均匀性和透光性能上都是非常好的，可采用恒电压、恒电流或内电解方法获得 TiO<sub>2</sub> 纳米膜。一般控制溶液的 pH 值在 2~2.5 之间，所得到膜质量较好，而 pH<1.5 时，无法获得 TiO<sub>2</sub> 膜，pH>2.5 时，所得到的膜质量较差。

应用化学的阳极氧化水解法电镀出高纯 TiO<sub>2</sub> 纳米膜，具有很高的实用性和经济价值，将其应用于纳米晶体太阳电池中，可使光电转换效率从 7% 左右提高到 11% 以上<sup>[3]</sup>，为目前正在发展的纳米晶体化学太阳能电池引进国内走向实用水平，打下牢固的基础。

### 参 考 文 献

- 1 Nazeeruddin M K, Kay A, Rodicio I, et al. *J. Am. Chem. Soc.*, 1993, 115:6382
- 2 Smestad G, Bignozzi C, Argazzi R. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, 1994, 32:259
- 3 Kavan L, Kavan L, O'Regan B, Kay A, et al. *J. Electroanal. Chem.*, 1993, 346:291

## Preparation of Nanometer TiO<sub>2</sub> Films by Anodic Oxidative Hydrolysis

Dai Songyuan Wang Yu Wu Qinchong Wang Kongjia Huo Yuping  
(Institute of Plasma Physics, Academia Sinica, Hefei, Anhui 230031)

**Abstract** Ti(IV) oxide has been an important semi-conductor material in photoelectrochemical cell, especially in the area of developing photochemical nanocrystalline solar cell. The TiO<sub>2</sub> films were deposited on SnO<sub>2</sub> (F-doped) glass electrodes by anodic oxidative hydrolysis of acidic aqueous TiCl<sub>3</sub> solutions. The films are uniform in thickness, have an average size of approximately 20nm, and have the anatase structure after annealing at 450°C. The method of anodic oxidative hydrolysis, the method of electrodepositing high pure TiO<sub>2</sub> (anatase) on transparent conducting oxide (TCO) glass, condition of producing TiO<sub>2</sub> film, and some character of the film have also been investigated.

**Keywords:** Anodic oxidative, Hydrolysis, Nanocrystalline, Solar cell