

KE型活性染料的开发和应用


杨军浩

(上海染化八厂)

活性染料在国内投入生产和使用于纺织印染迄今已有 30 年。在染料制造方面，经过多年研制，应用性能有很多改进，已成为色谱齐全，品种繁多的大类染料，在纺织品的印花和染色方面占有重要地位。但近年来，要求染色批量小，色泽多，原有的染料品种已不能满足市场需要。与此同时出现新型的小浴比喷射染色机和溢喷染色机，对推广应用省工，省时的新染料，在节约用水和能源与提高产品质量方面都有明显的经济效益。

众所周知，用一氯三嗪活性染料印染加工的产品有较好的键合牢度。国产 K 型活性染料色谱齐全，已广泛用于棉布和涤棉布印花，但这类染料通常要经过汽蒸固色，应用于小批量染色受到一定的限制。二氯


三嗪 X 型活性染料有较高的反应活性，适合低温固色，但对棉纤维特别是涤/棉混纺织物的染色不理想染深色时效果不佳。而乙烯砜 KN 型活性染料固色率不够高。最新开发的 KE 型活性染料可弥补以上三种染料的不足。在化学结构上它具有二个一氯三嗪，其化学通式如下：




式中：D —— 染料母体； B —— 桥基； R —— H 或烷基； V —— 三嗪环。

化学结构以染料中的三元色为例：


活性嫩黄 KE-3G



活性红 KE-3B



活性深蓝 KE-R



在喷射或溢喷绳状染色机中分批加工的棉制品要求：1. 染料有较高的直接性，即在无碱剂存在的染浴中，用规定的盐，染料对纤维的用量达到 $1/1$ 标准深度时的上染百分率，称为直接性因素S，约为60~80%；2. 染料在加碱固色后60分钟，染料的吸色率，即吸尽因素E约为90%；3. 染料与纤维的反应速率适中，在加入碱剂后5分钟的固色速率R约 $50\pm 10\%$ ；4. 染料对纤维的固色率，即固色因素F在75%以上，测定结果见表1。

表1 KE型活性染料的SERF值

染料名称	S %	E %	R %	F %
活性嫩黄 KE-3G	63	90	47	81
活性黄 KE-4R	65	93	46	83
活性红 KE-3B	86	90	39	79
活性红 KE-7B	87	89	57	78
活性深蓝 KE-R	87	95	62	90

注：染色温度80℃，浴比1:20，食盐80克/升，纯碱70克/升。

活性染料的直接性是染料在加碱前上染至织物上的重要保证(E与S相减的数值较小)。固色速率又是匀染的重要因素，若染料与纤维键合反应过快，往往会导致染色不匀，分批加碱，可以延长染料在纤维上的迁移机会，减慢固色反应速率。

在生产实际中有时为节省工时，纯棉制品用活性染料染色时有采用盐和碱剂一次加料的方法。但使用

KE型活性染料必须分次加盐和碱，建议在40℃入染，10分钟后加入1/2量的盐，20分钟后再加1/2盐，染色30分钟后一次加入纯碱，然后15分钟升温至85℃染色45分钟最后清洗。

纯棉制品染色处方：

染色深度(%)<1	1-3	>3u
食盐(克/升)50	60	80
纯碱(克/升)20	20	20

涤棉混纺制品用分散染料与KE型活性染料同浴，采用一浴二步法染色，织物于60℃入浴，运转5分钟后加入染料，染浴物PH为5~5.5以2℃/分速度升温至130℃，染色30~45分钟后降低温度至85℃，加入纯碱，固色后清洗也能得到满意的染色结果。

涤棉制品染色处方：

分散染料X %
活性染料Y %
磷酸二氢钠0.5克/升

食盐60克/升

纯碱20克/升

分散剂适量

涤棉制品用分散/活性染料同浴染色时成品外观色泽鲜艳，匀染度良好，各项染色牢度都能达到质量指标(见表2)。

涤粘混纺筒子纱染色可采用分散/活性染料高温高压一浴法染色。在每筒装纱100千克的高温高压染

表 2 涤/棉针织品色牢度

皂 洗		汗 漬		摩 擦		氯浸
原样	白沾	原样	白沾	干	湿	原样
4	4	4	4~5	4	3~4	3

色机内,筒子纱的卷绕密度 $E = 0.3 \sim 0.32$ 克/厘米³。其染色工艺是:染料和助剂在 40℃入染,每隔 10 分钟加入所需盐量的 1/2,半小时后以 2℃/分速率升温至 130℃,染色 1 小时,降温至 85℃,加入所需的碱剂,然后清洗。

用 KE 型活性染料替代士林染料,染色由二浴法

改为一浴法。新工艺可缩短工时 $1\frac{1}{2}$ 小时,染中色时每包纱的染色成本节约 1.5~2.5 元,深色每包节约 4~6 元。用水、电、汽的单耗下降一半左右。

结语

1. 新开发的KE型活性染料系列,具有较高的固色率,适合纯棉制品的染色,色泽鲜艳,相互拼色容易,工艺灵快,匀染良好,染料与纤维的键合反应完全,有较好的色牢度。

2. KE 型活性染料应用工艺范围广,不仅适用纯棉染色,涤棉针织品,涤粘混纺筒子纱和混纺织物也可适用。