

含有陶瓷粉末 PP-纤维的拉伸性能

齐 鲁

(天津纺织工学院)

【摘要】本文分析了用 SiO_2/PP 复合材料纺制纤维的形态结构和力学性能。结果表明，在牵伸过程中，初生纤维中的微孔逐步消失，断裂强度和 $E' - T$ 曲线上的 E' 值及耐热性有些增加。在 $\tan \delta - T$ 曲线上出现 α 峰，其峰值随拉伸倍数的增加而增加，六倍牵伸后 α 峰略有降低。

一般陶瓷材料都具有辐射远红外射线的特性。部分陶瓷颗粒还具有较强的吸附作用：可以吸附水汽、二氧化碳、乙烯等气体。远红外射线可使生物体的基因发生突变，使染色体发生变化，还有杀虫、杀菌等功能。在聚酯中添加一定细度的陶瓷粉末纺成纤维，织成的织物就是新型保护性材料^[1]。

本文对用 SiO_2/PP 复合材料纺制的纤维，在不同倍数下进行拉伸并予以测试分析。

一、实验部分

1. 样品

含有陶瓷粉末纤维是自行研制的。 SiO_2 的含量占总重量的 10%。初生纤维的纤度是 16.4dtex，总拉伸倍数分别是 3, 4, 5, 6 倍。




图 1 SiO_2/PP 复合纤维的电镜照片。

(a)-初生纤维；(b)-3倍拉伸；(c)-4倍拉伸；(d)-5倍拉伸；(e)-6倍拉伸；(f)-5倍拉伸。者之间粘结

2. 动态力学-温度谱的测定

测定在 Rheovibron DDV-II-EA 型粘弹性仪上进行，频率是 11 Hz，温度从室温～200°C，升温速度 2°C/min。 E' 为储能模量， E'' 为损耗模量。

3. 扫描电镜测定

测定在 DX-3A 型扫描电镜上进行。截面放大 450 倍，轴向 1200 倍，电压 10kV。

4. 断裂强度和延伸度的测定

测定在 YG001 单纤维电子强力机上进行，预张力 200mg，下降速度 5mm/min。

二、结果与讨论

1. SiO_2/PP 复合纤维的形态结构

从图 1 可看出，初生复合纤维（图 1a）内部有一些缝隙、空洞等。这主要是由于陶瓷粉 SiO_2 的吸附作用强，在其表面形成一层吸附物，使表面能降低，然而聚丙烯的表面能也很低，因此两者之间粘结

力小，相溶性较差。初生纤维拉伸后，由于 PP 大分子的取向纤维的密度明显提高(图 1 b~e)，纤维中的缝隙和空洞随拉伸倍数的提高而减少、纤维纤度较均匀。

2. 拉伸后纤维的力学性能

拉伸后复合纤维的力学性能如图 2、3 所示。复合纤维的断裂强度随拉伸倍数的提高而升高，经过 5 倍拉伸后，断裂强度可达 4cN/dtex 以上，纤维的断裂伸长随拉伸倍数增大而下降。这主要是拉伸过




图 2 拉伸后纤维的断裂强度与拉伸倍数的关系




图 3 拉伸后纤维的断裂伸长与拉伸倍数的关系

程中 PP 大分子和晶粒取向增加所致。

3. 拉伸后纤维的动态力学性能

从图 4 看出，随拉伸倍数的增加，含有陶瓷粉末纤维的 E' 值升高，其耐热性能也有一定提高。有关动态力学数据见表 1。

SiO_2/PP 复合纤维在拉伸过程中，使 PP 大分子沿纤维轴向排列、紧密，这样减少了纤维中一些缝隙、空洞等结构缺陷，造成 E' 值上升。在拉伸过程中，PP 大分子的伸展必然与 SiO_2 颗粒产生摩擦，由于 SiO_2 表面形成一层吸附物，在 6 倍拉伸时 E' 值并没有降低。

从表 1 可看出，复合纤维拉伸后在 $\tan\delta-T$ 曲线上出现与 PP 大分子结晶相关的 α 峰，在 $E''-T$ 曲线也出现峰值。随着拉伸倍数的增加，峰值升高，经六倍拉伸后 α 峰峰值又有些下降。这可能与 PP 大分子及晶粒的取向和晶区、非晶区的重排有关^[2]。低倍拉伸时，PP




图 4 拉伸后纤维的 $E'-T$ 曲线
拉伸倍数：1—未拉伸；2—3 倍；3—4 倍；
4—5 倍；5—6 倍。

大分子的伸展对初生纤维内的结晶产生一定的破坏，使 $\tan\delta-T$ 曲线产生 α 峰， $E''-T$ 曲线出现峰值。当拉伸倍数进一步增加时，初生纤维中的结晶进一步被破坏^[3]，使 PP 大分子沿纤维轴排列，使 α 峰峰值不断增加，当六倍拉伸后，PP 大分子沿纤维轴紧密排列又产生新的结晶，致使 α 峰峰值又有所降低，峰温向高温移动。 $E''-T$ 曲线的峰值 E''_{max} 继续增长。

表 1 SiO_2/PP 复合纤维的动态力学数据

样品	拉伸倍数	α 峰峰值 ($\tan\delta_{max}$)	α 峰峰温 (°C)	E''_{max} (Pa)	$T_{E''_{max}}$ (°C)
1	未拉伸	—	—	—	—
2	3	0.137	84.1	8.19×10^7	58.6
3	4	0.142	89.1	8.75×10^7	59.2
4	5	0.156	90.7	1.08×10^8	60.5
5	6	0.142	92.8	1.52×10^8	59.7

以上事实说明，拉伸对 SiO_2/PP 复合纤维的力学性能影响很大，就改变其力学性能而言，PP 大分子的取向比其结晶更为重要。

三、结 论

1. SiO_2/PP 复合纤维在拉伸过程中，纤维中的结构缺陷明显减少，纤维的纤度较均匀。
2. 随着拉伸倍数的提高，纤维的断裂强度和 E' 值升高，延伸度下降。
3. $\tan\delta-T$ 曲线上的 α 峰和 $E''-T$ 曲线上

的峰值与 PP 大分子、晶粒的取向及晶区和非晶区的重排有关。

参考资料

- [1] 公开特许公报(日), 昭61-12908.
- [2] *J. Macromol. Sci. Phys.*, B10, 1974, p. 331.
- [3] *Chim. Ind.*, 1962, 44, p. 463.