

聚醚及含聚醚油剂的 pH 影响初探

葛 启 王 兵 葛 继 钧 张 涛

(天津纺织工学院)

【摘要】本文以聚醚类表面活性剂和 POY 油剂为研究对象,初步探索了不同中和剂、抗氧化剂及贮存温度的影响。结果表明导致 pH 下降的主要原因是聚醚热态下的缓慢氧化生成游离酸所致,添加少量抗氧化剂可有效减缓此过程。

聚醚型表面活性剂作为一种高性能油剂组分,已越来越多地被用于反映高新技术的第四、第五代油剂中。而对聚醚及含聚醚油剂的 pH 影响因素,笔者尚未见诸报道。油剂的 pH 值过大或过小对纤维质量与纺丝设备都不利,而且 pH 值的变化也反映了油剂内在质量的变化。我们在油剂研制中,发现聚醚及其油剂的 pH 值受外界条件影响较大,甚至贮存温度都有影响。

本文以无规聚醚和 POY 油剂为研究对象,初步探索了中和剂、抗氧化剂及贮存温度对 pH 稳定性的影响。

一、实验部分

(一) 样品及试剂

1. 样品: 1# 为丁酸聚氧乙烯氧丙烯醚; 2# 为丁醇聚氧乙烯氧丙烯醚; 3# 为 POY 油剂, 有效成份 100%。

2. 试剂: 单乙醇胺, 二乙醇胺, 三乙醇胺, 抗氧化剂。

(二) 实验方法

1. pH 值的测定

分别配制 1#, 2#, 3# 样品的 1% 水溶液各 50 克, 在 pH 计上测定 pH 值, 每个样品测三次, 取其平均值。

2. 羟值^[4], 酸值, 皂化价的测定^[1]

(1) 羟值的测定: 精确称量 1 克左右样品, 用邻苯二甲酸酐于 115℃ 酯化 2 小时, 然后水解, 用 NaOH 标准溶液滴定至终点, 同时做空

白试验。

(2) 酸值测定: 精确称取 10 克左右样品, 采用微量滴定管, 用 KOH 标准液滴至终点, 同时做空白试验。

(3) 皂化价测定: 精称 1 克左右样品, 用 KOH 皂化 1 小时, 再用 HCl 标准溶液滴定, 并做空白试验。

3. pH 值的考察方法

(1) 室温下贮存, 18±2℃, 在存放前测 pH, 两周以后测一次, 一月以后再测一次。

(2) 热态下贮存, 50±2℃, 存放前测 pH, 以后每隔三天测一次, 直到 pH 值平衡为止。

4. 三个化学值的考察方法

(1) 室温下贮存的样品, 贮存前测一次, 一个月后再测一次。

(2) 热态下贮存的样品, 贮存前测一次, pH 变化最大的三天后测一次, 然后在 pH 基本恒定后再测一次。

二、结果与讨论

1. 中和剂对 pH 值的影响

本文考察了 POY 油剂常用的三种中和剂^[2], 三乙醇胺, 二乙醇胺和单乙醇胺对 pH 值的影响, 表 1 是 1# 样室温下以三种中和剂中和后试样 pH 值的变化情况。

从表 1 可知, 三种中和剂中和的试样在室温下贮存, 其 pH 值并不随时间的延长而下降, 反略有上升, 但趋于中性。

表 1 1# 中和后 pH 变化

时 间(天)	0	14	30
单乙醇胺	6.00	6.42	6.30
二乙醇胺	6.04	6.30	6.30
三乙醇胺	6.32	6.65	6.80




图 1 1# 热态贮存 pH 变化
1—单乙醇胺中和；2—二乙醇胺中和；3—三乙醇胺中和。

图 1 是 1# 样用这三种中和剂中和后,于 50±2℃ 下贮存的实验结果。由图可知。在热态下贮存无论用哪种中和剂,其 pH 值均会随时间的延长而下降,曲线的形状基本相似,pH 值在第六天基本达平衡值,此后,随时间的延长 pH 值基本不变。

表 2 为 1# 中和后贮存中羟值的变化,表 3,表 4,分别为 1# 热态贮存试样酸值和皂化值的变化。

表 2 1# 羟值的变化

时 间(天)	0	3	30	
室温下贮存	单乙醇胺中和	41.29	—	42.25
	二乙醇胺中和	40.28	—	41.83
	三乙醇胺中和	40.20	—	39.64
热态下贮存	单乙醇胺中和	41.29	43.01	43.11
	二乙醇胺中和	40.28	43.11	43.12
	三乙醇胺中和	40.20	39.25	42.78

表 3 1# 热态酸值的变化

时 间(天)	0	3	30
单乙醇胺中和	0.2427	0.5532	1.0405
二乙醇胺中和	0.6128	0.5850	0.9746
三乙醇胺中和	0.9081	0.8567	1.3014

表 4 1# 热态皂化值的变化

时 间(天)	0	3	30
单乙醇胺中和	29.2611	28.3150	30.78
二乙醇胺中和	28.2925	29.1656	31.19
三乙醇胺中和	26.1313	28.8645	30.82

由表 2 可知,室温下羟值基本上不随时间延长而变化,表明聚醚在 18±2℃ 条件下贮存是比较稳定的。不发生分子链的断裂,表现在 pH 值也不随时间而下降。对于 50℃ 下贮存的

试样,从表 2 结合表 4 可知,它们的羟值及皂化值均明显变大,这表明聚醚的分子量变小了,即在热态下聚醚分子发生了部分断裂。这可能是由于聚醚链中聚氧丙烯链节上叔碳原子上氢具不稳定性^[3],在热态下易于氧化断裂所致。

从表 3 可知,热态贮存试样的酸值明显增加了,一是由于上述氧化断裂过程中可能产生部分游离酸,另一个是聚醚若用固体氢氧化钾催化聚合,某些聚合物的末端,往往含有不饱和双键^[4],尽管量微,但在热态下,在微量水和氧的作用下亦可形成游离酸而导致 pH 值的下降。

以上结果表明,pH 值的下降与中和剂的品种无关,而与样品的贮存温度有关。

2. 抗氧剂对 pH 值的影响

分别在样品 1#, 2#, 3# 中添加 500ppm 的抗氧剂,再分别用三乙醇胺中和,使其 pH 值达 7 左右,然后考察它们在室温和 50℃ 贮存时 pH 值随时间的变化。

表 5 室温下试样 pH 值的变化

时 间(天)	0	14	30	
三乙醇胺中和	1#	6.32	6.65	6.80
	2#	6.49	6.79	6.90
	3#	7.12	7.54	6.40
并添加抗氧剂	1#	6.30	6.60	6.90
	2#	6.48	6.81	6.80
	3#	7.18	7.51	7.00

表 5 为室温下添加抗氧剂与未添加时 pH 值随时间变化的对比值。由此可见,在室温下无论抗氧剂添加与否,也无论是聚醚的品种是否相同或是它们的复配体系,其 pH 值随时间的延长都变化不大。图 2、3、4 分别为 1#, 2#, 3# 试样添加抗氧剂与未添加时热态下的 pH 值随时间而变化的曲线图。由图可知,添加抗氧剂后,其 pH 值变化幅度明显变小,曲线较未添加时平坦。从第 12 天的 pH 值与第 1 天的 pH 值差值来看,1# 为 0.4,未添加时为 1.4;2# 为 1.4,未添加时为 2.7;3# 为 0.5,未添加时为 1.4;由此可知,添加少量抗氧剂对阻止聚醚及其油剂在热态下 pH 值的下跌有明显效果。




图 2 1#热态下 pH 变化曲线
1—抗氧化剂/三乙醇胺; 2—三乙醇胺中和(下图同)。




图 3 2#热态下 pH 变化曲线




图 4 3#热态下 pH 变化曲线

表 6 样品羟值的变化

时间(天)		0	3	30
18℃	A	40.20	—	39.64
	A+B	40.76	—	43.48
	A	39.71	—	37.44
	A+B	37.37	—	36.69
50℃	A	54.88	—	55.52
	A+B	54.27	—	54.94
	A	40.20	39.25	42.78
	A+B	40.76	41.34	46.21
3#	A	39.71	37.32	40.10
	A+B	37.37	37.28	39.89
	A	54.88	56.09	61.44
	A+B	54.27	57.95	64.32

注：A—三乙醇胺；B—抗氧化剂(下表同)。

表 6 为样品羟值的变化，表 7 为 50℃贮存时样品酸值的变化，由表 6 可知，室温下样品羟值在一个月内基本变化不大，故 pH 值变化也不大（见表 5）。50℃下贮存，样品的羟值发生了较大变化，这可认为聚醚在长时间热的作用下，部分发生了氧化断裂。从而使其平均分子量有所降低，羟值变大。从表 7 可知，聚醚分子发生键的氧化开裂后，有游离酸生成，故酸值

增大。而添加少量抗氧剂后，酸值增大幅度明显减小，故 pH 值的下跌也明显变小，这与 pH 值变化实测结果是一致的（见图 2,3,4）。

表 7 热态贮存时酸值的变化

时间(天)	0	3	30	增加(%)
1#	A	0.9081	0.8563	1.3014
	A+B	0.7807	0.8235	0.9524
2#	A	0.1756	0.4358	2.2472
	A+B	0.1587	0.3048	0.4490
3#	A	0.2063	0.3495	0.5998
	A+B	0.2455	0.3091	0.3862

实验结果表明，添加抗氧剂可比较有效地减弱聚醚分子在热态贮存时的氧化断裂，从而较为有效地减弱 pH 值的下跌。

3. 贮存温度的影响

从图 1~4 结合表 1,5 可知，贮存温度对 pH 值的影响是很大的。实验结果表明在室温下贮存，pH 值基本不变或变化不大，而在 50℃ 或在较高的气温下保存则变化很大，其主要原因是由于聚醚分子易于发生热催化下的氧化断键反应，生成游离酸所致。

三、结 论

聚醚及其油剂在热态下贮存时 pH 值会明显下降，添加适量的抗氧化剂能比较有效地减少 pH 值的降低。贮存聚醚及油剂产品时要注意温度对其内在质量的影响。最好放在阴凉处。

参 考 资 料

- [1]解如阜,高世伟编，《纺织助剂实用分析》，P. 225，纺织工业出版社，1987 年第一版。
- [2]《合成纤维》，1984. No. 2, P1。
- [3]A. Meffert,《J. A. O. C. S》,1984, [2]255~258.
- [4]南京塑料厂编，《环氧化物合成聚醚》，P21，石油化学工业出版社，1976. 4 第一版。