

ZrO₂ 改性对 Pt/Al₂O₃ 催化剂上 CO 氧化性能的影响*

周仁贤 郑小明

(杭州大学催化研究所, 杭州 310028)

摘要 用流动反应法、TPR 和 TPD-MS 等技术研究了 Pt/Al₂O₃ 催化剂掺杂 ZrO₂ 体系上 CO 的催化氧化反应、氧物种的还原及脱出-恢复行为。结果表明, 掺杂 ZrO₂ 有利于催化剂上氧物种的脱出-恢复, 从而促进 CO 氧化活性及表面活性氧物种与氢的反应。并用催化剂集团结构适应理论对结果作出了解释。

关键词: 催化剂, 氧化, ZrO₂, Pt

近年来发现氧化锆以其独特性能引起多方面的关注^[1]。ZrO₂ 既可用作功能材料, 又可用作工业催化剂的载体、添加剂或活性组分。因此, 在催化研究中日益受到人们的重视, ZrO₂ 作为担体或助剂的贵金属 (Pt、Pd) 催化剂上氧化反应已进行了一些研究^[2,3], 催化剂中添加 ZrO₂ 既可提高其耐热稳定性, 又可提高其在贫氧气氛中的适应能力, 但有关作用机理的报导并不多。本文以 CO 氧化为反应模型, 考察了添加 ZrO₂ 对 Pt/Al₂O₃ 催化剂氧化活性的影响, 利用 TPR 和 TPD-MS 技术研究了 Zr 的存在对 Pt/Al₂O₃ 催化剂上氧物种反应特性及脱出-恢复行为的影响, 并用催化剂集团结构适应理论对结果进行了解释。

1 实验部分

(1) 催化剂的制备 载体为自制 (偏铝酸钠法) 的 20~40 目的 γ -Al₂O₃, 500 °C 活化 4h, 其表面积为 $265\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1}$, 与不同浓度的硝酸锆 (分析纯) 溶液一次等体积浸渍, 经老化、干燥后, 在 500 °C 的空气中焙烧 4h, 即得 γ -Al₂O₃-3%ZrO₂ 和 γ -Al₂O₃-6%ZrO₂ 载体, 表面积分别为 $273\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1}$ 和 $259\text{m}^2\cdot\text{g}^{-1}$ 。XRD 分析, ZrO₂ 为立方晶系。

上述 γ -Al₂O₃ 和 γ -Al₂O₃-ZrO₂ 载体, 浸于以载体的 0.3% (质量分数) Pt 计量的 H₂PtCl₆ 溶液中, 最后在空气中灼烧制成催化剂。

(2) 催化剂氧化活性评价 催化反应在固定床流动体系内进行, 石英玻璃反应器, 反应温度由厦门大学 XCC-10 型程序升温控制仪控制。催化剂装量 0.5mL, 空速 5000h^{-1} , 贫氧气氛下反应气含 CO 3.1%、O₂ 1.8%; 富氧气氛下反应气含 CO 2.8%、O₂ 8.6%, 其余为 N₂ (均为体积分数)。

1994-03-17 收到初稿, 1994-07-16 收到修改稿, 联系人: 周仁贤。 * 省教委基金资助项目

反应气体与产物均经 5A 分子筛色谱柱分析，柱温 40 °C，H₂ 为载气，热导池检测。

(3) TPD-MS 实验 实验在 ZHI-OIS 型(北京分析仪器厂)色-质谱联用仪上进行，用高纯 He(99.999%)作载气，经高氯酸镁脱水，取 0.2g 催化剂置于石英反应管(ϕ 6mm)中。样品处理条件：600 °C 氧气流($20\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$)处理 0.5h 后，氧气流中降至 50 °C，He 气流吹扫 0.5h，然后在 He 气流下进行 TPD，升温速率为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$ 。

(4) TPR 实验 取定量催化剂置于石英反应管(ϕ =6mm)中，O₂ 气流中 500 °C 预处理 0.5h，冷却至室温，改通 10%(体积分数)H₂ 的 N₂+H₂ 混合气($20\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$)至基线稳定后，以 $20\text{ }^{\circ}\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$ 升温速度进行程序升温，用热导池作检测器。N₂+H₂ 混合气采用 5A 分子筛和 105 脱氧催化剂分别脱除水和氧。




图 1 Pt/Al₂O₃+ZrO₂ 催化剂上 CO 氧化活性图

Fig.1 CO oxidative activity on catalysts

- 、▲、■ Abundant O₂ condition
- 、△、□ Lean O₂ condition
- 、○ Pt/Al₂O₃-ZrO₂(6%)
- ▲、△ Pt/Al₂O₃-ZrO₂(3%)
- 、□ Pt/Al₂O₃




图 2 催化剂上 O₂ 的 TPD 图谱
Fig.2 O₂-TPD profiles of catalysts

- 1) Pt/Al₂O₃-ZrO₂(6%),
- 2) Pt/Al₂O₃-ZrO₂(3%),
- 3) Pt/Al₂O₃, 4) Sample (1) oxidized in oxygen at 500 °C,
- 5) Sample (3) oxidized in oxygen at 500 °C

2 结果与讨论

2.1 Pt/Al₂O₃ 和 Pt/Al₂O₃+ZrO₂ 催化剂上 CO 的氧化活性

图 1 是贫氧及富氧气流下各种催化剂上 CO 催化氧化活性评价结果。由图 1 可知，在富氧或贫氧气流中，Pt/Al₂O₃ 中添加 ZrO₂，氧化活性明显提高，完全氧化的有限温度下降，并且随 ZrO₂ 添加量增加，氧化活性增强。催化剂的活性次序为 Pt/Al₂O₃+ZrO₂(6%)>Pt/Al₂O₃+ZrO₂(3%)>Pt/Al₂O₃。反应气中 O₂ 浓度的变化对 Pt/Al₂O₃+ZrO₂ 催化剂的氧化活性影响不大，而 Pt/Al₂O₃ 催化剂在贫氧气流下，氧化活性下降(下限温度提高 10 °C)，说明 Pt/Al₂O₃ 催化剂中，锆的添加促进了氧化活性。

根据文献 [4-6]，Pt 催化剂的表面活性中心集团为 (Pt)_n (此处 Pt 表示 Pt 原子团表面

按一定几率出现的不成对电子),此集团既是吸附活化氧分子的中心,亦是吸附活化CO分子的中心,因此,二者在表面的吸附是相互竞争的。

催化剂氧化活性的大小,主要与活化吸附的[O]、[CO]活性强度和数目有关。Langmuir等^[7]发现,CO在贵金属催化剂上的吸附容易而牢固,因此,氧的竞争吸附和活化是CO氧化反应的速控步骤。由于分散相Pt和Al₂O₃接触紧密,金属担体间会发生强的相互作用,会形成PtO₂-Al₂O₃化合物,使Pt中心具有缺电子性^[8],从而改变了Pt或(Pt)_n中心的出现几率及它们的成键能力(出现几率减少,成键能力增强),进而改变了Pt对O₂的吸附性能,使得活性[O]吸得牢而不易脱出,供[O]活性降低。添加Zr后,由于Zr对担体Al₂O₃的给电子效应^[9],从而削弱了载体的拉电子能力,减弱了金属Pt与Al₂O₃间的相互作用。这样势必增加活性中心Pt的出现几率,并降低其成键能力。此外,Zr载于Al₂O₃中,灼烧处理后,可能以Zr⁴⁺形式分散在Pt集团的附近,高价正离子对电子诱导作用也可能使其周围的Pt中心的成键能力减弱,从而降低吸附键Pt-O、Pt-C的键强,增加了它们的活性。此外,Zr又能增加供[O]中心的数目(向Pt传递氧),促进催化剂的氧化活性,下面催化剂上O₂的TPD结果可以证实。




图3 不同样品的TPR曲线

Fig.3 TPR curves of different samples

- 1) Al₂O₃,
- 2) Al₂O₃-ZrO₂(3%),
- 3) Pt/Al₂O₃,
- 4) Pt/Al₂O₃-ZrO₂(3%),
- 5) Pt/Al₂O₃-ZrO₂(6%)

2.2 TPD-MS的结果

图2和表1是各催化剂在不同温度氧化处理后的O₂-TPD结果。从图2和表1可知,Pt/Al₂O₃催化剂随着Zr添加量的增加,氧脱附量相应增大,而氧起脱温度及峰顶温度均降低,起始脱附温度降低尤为明显(分别下降69和92℃)。830℃脱氧后,再经500℃氧化处理0.5h,Pt/Al₂O₃催化剂上的氧很难恢复,反映出强的载体-金属间相互作用。而添加Zr后,催化剂上的氧恢复率明显提高(从11.5%增至30.7%)。这表明,Zr的添加削弱Pt与Al₂O₃间的相互作用,有利于催化剂上的氧脱出和恢复,使其催化氧化活性增强,保证了上述Zr的催化作用机理的分析。

2.3 ZrO₂对Pt/Al₂O₃催化剂上H₂、O₂作用的影响

图3和表2是担体及Pt/Al₂O₃和Pt/Al₂O₃+ZrO₂催化剂还原过程的对比结果。由图3和表2可知,Pt/Al₂O₃和Pt/Al₂O₃+ZrO₂催化剂在200~400℃温区均出现两个耗氢峰(α和β峰)。这与Yao等的研究工作结果相符^[10],认为这是不同分散状态的Pt氧化物的还原结果。添加ZrO₂的催化剂,耗氢峰向低温方向移动,其大小、形状变化明显,并随ZrO₂添加量的增加,α、β耗氢峰均增大。此外在420~570℃温区,还产生一个新的氧化物种的还原峰。在高于570℃温区,出现较明显的耗氢现象,对照担体的TPR结果,认为这是担体引起的。当温度高于760℃时Pt/Al₂O₃催化剂表现为脱氢,其在TPR

中表现的这种特性可能反映了 Pt 与 Al_2O_3 发生强相互作用的本质.

表 1 各催化剂上的 O_2 -TPD 参数
Table 1 O_2 -TPD parameters of catalysts

Catalyst	$T(\text{start})$	$T(\text{top})$	Peak area	Renewal rate
	°C	°C	S/cm^2	(%)
Pt/ Al_2O_3	579	723(α),>830(β)	7.39	
Pt/ Al_2O_3 - ZrO_2 (3%)	510	716	12.6	
*Pt/ Al_2O_3 (500 °C)	487	708	15.7	
*Pt/ Al_2O_3 - ZrO_2 (6%)(500 °C)	573	643(α),>830(β)	0.85	11.5
*Pt/ Al_2O_3 - ZrO_2 (6%)(500 °C)	402	450(α),542(β)	4.83	30.7

* Sample oxidized in oxygen at 500 °C, after the oxygen desorption

表 2 Pt/ Al_2O_3 、Pt/ Al_2O_3 - ZrO_2 上 TPR 结果

Table 2 Temperature-programmed reduction of platinum oxide on γ - Al_2O_3 and γ - Al_2O_3 - ZrO_2

Catalyst	α -Peak		β -Peak		γ -Peak	
	area S/cm^2	$T_{\max(\text{rate})}$ °C	area S/cm^2	$T_{\max(\text{rate})}$ °C	area S/cm^2	$T_{\max(\text{rate})}$ °C
Pt/ Al_2O_3	2.3	301	1.1	418		
Pt/ Al_2O_3 - ZrO_2 (3%)	3.6	274	2.3	365	9.5	470
Pt/ Al_2O_3 - ZrO_2 (6%)	7.8	270	4.5	364	9.2	445

3 结论

(1) Pt/ Al_2O_3 催化剂添加 Zr 后, 可明显增加对 CO 催化氧化的活性, 同时也提高了它对贫氧气氛的适应能力.

(2) Zr 的添加可明显促进 Pt/ Al_2O_3 催化剂上氧的脱出和恢复, 提高供 [O] 活性中心数目; 促进催化剂上氧的还原.

(3) 用催化剂集团结构适应理论初步解释了实验的结果.

参 考 文 献

- 1 Mercera P D L, Van Ommen J G, et al. *Appl. Catal.*, 1990, 57:127
- 2 周仁贤, 郑小明, 朱波等. 高等学校化学学报, 1994, 15(7): 1073
- 3 林木秀昭. 触媒, 1992, 4:225
- 4 金松寿等. 有机催化, 上海: 上海科技出版社, 1986, 1
- 5 郑小明, 吕伯升. 物理化学学报, 1991, 7(1): 125
- 6 郑小明, 吕伯升, 洪情美等. 高等学校化学学报, 1991, 12(3): 381
- 7 Langmuir I. *Trans. Faraday Soc.*, 1922, 17:621
- 8 Mansour A N, Cook Jr J W, et al. *J. Catal.*, 1984, 89:462
- 9 刘征, 王文祥, 李凡. 燃料化学学报, 1990, 18:370
- 10 Yao H C, Sieg M, Plummer H K. *J. Catal.*, 1979, 59:365

Effect of ZrO₂ on the Oxidation of CO on Pt/Al₂O₃

Zhou Renxian Zheng Xiaoming

(Research Institute of Catalysis, Hangzhou University, Hangzhou 310028)

Abstract The catalytic activity for the oxidation of CO, reduction and desorption-renewal properties of oxygen species on Pt/Al₂O₃ catalyst system doped with ZrO₂ were studied by TPR, TPD-MS and flowing reaction methods. It was shown that ZrO₂ could promote the desorption-renewal of oxygen species on catalysts and thus increase the oxidation activity of CO and H₂-O₂ reaction on such catalysts. These results were interpreted by the model of catalyst group structure correspondence.

Keywords: Catalyst, Oxidation, ZrO₂, Pt