

## ASFALTBETONIO MAIŠYTUVOS KARŠTŲJŲ MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ SEGREGACIJOS DYDŽIO ĮVERTINIMAS

**M. Bogdevičius, R. Vitkūnas**

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

### 1. Išvadas

Dažnai kyla problema, kaip vienareikšmiškai nustatyti biriosios medžiagos granuliometrinę sudėtį ir jos granuliometrinį pasiskirstymą tūryje. Tai ypač aktualu nagrinėjant mišinius, kurie sudaryti iš trijų ir daugiau frakcijų. Pavyzdžiu, gaminant asfaltbetonio mišinį, karštųjų mineralinių medžiagų bunkeris būna sudarytas daugiausia iš penkių sekcijų skirtinė frakcijų, o vienoje sekcijoje esančią frakciją dar sudaro daugiausia septynių siaurosios frakcijos. Mineralinių medžiagų sudėtis mišinyje yra griežtai apibrėžta [1], ji lemia asfaltbetonio mišinio ilgaamžiškumą ir stiprumą.

Yra įvairių pasiūlymų, kaip nustatyti granuliometrinį mineralinių medžiagų grūdelių pasiskirstymą, tačiau jie visi turi įvairių trūkumų arba tokie įvertinimai nėra universalūs, turi daug pradinių sąlygų. Pavyzdžiu, Ababijus vertina tik vienos frakcijos segregacijos kitimą, tačiau, kokia turėtų būti frakcijos sudėtis, koks jos vertinimo žingsnis, jis neaprašo. Segregacijos laipsnis  $U$  randamas [2]:

$$U = \frac{\bar{X} + (X_1 - X_n)}{\bar{X}}, \quad (1)$$

$X_1$  ir  $X_n$ - frakcijos kiekis pirmajame ir n-ajame bandiniuose;  $\bar{X}$  - vidutinis frakcijos kiekis.

Išnagrinėjus formulę, matyti, kad ji išreiškia frakcijos sudėties kitimo priklausomai nuo bandinio santykį su vidurkiu  $\bar{X}$ . Tačiau bendros mišinio segregacijos laipsnio formulės nėra.

Kiti autoriai [3] siūlo segregacijos laipsnį skaičiuoti pagal vidutinį grūdelių dydį  $d_{vid}$  arba nuokrypi nuo vidurkio  $\Sigma_0$ . Vertinant pagal vidutinį grūdelių dydį neparodoma, ar visos mišinį sudarančios siaurosios frakcijos yra vertinamojo tūrio dalyje. Pavyzdžiu, mišiniui, sudarytam iš šešių siaurujų frakcijų, nustatome grūdelių vidutinį skersmens  $d_{vid}$  dydį, sumaišius tik dvima tikras siaurąsias frakcijas.

### 2. Segregacijos dydžio nustatymo metodika

Nagrinėjamai medžiagų segregacijai aprašyti siūlome tokią formulę:

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N_f} \sum_{j=1}^{N_V} (V_{jadm}^i - V_j^i)^2}{V_\Sigma}}, \quad (2)$$

$V_{jadm}^i$  - tūrio dalyje i esančios frakcijos  $j$  leistina tūrio dalis, kuri nustatoma pagal reikalavimus arba projektus (asfaltbetonio mišiniams [1]),  $m^3$ ;  $V_j^i$  - tūrio dalyje  $i$  esančios frakcijos  $j$  faktinė tūrio dalis, kuri nustatoma bandymais,  $m^3$ ;  $N_f$  - nagrinėjamo mišinio frakcijų skaičius;  $N_V$  - tūrių skaičius, į kuriuos buvo sudalytas visas tūris  $V_\Sigma$ ;  $V_\Sigma$  - bendras nagrinėjamo mišinio tūris,  $m^3$ .

Tokia formulė leidžia nustatyti visos nagrinėjamos medžiagos segregacijos koeficientą, įvertinant visus frakcijų tūrių pasiskirstymo netolygumus. Tikslumas didinamas didinant tūrių skaičių  $N_V$ , kuriuo sudalijame bendrą tūrį  $V_\Sigma$  į tūrelius  $V^i$ . Minimalus tūrelis  $V^i$  apibrėžiamas nagrinėjamojo tūrio  $V^i$  didžiausio grūdelio skersmens  $d_{max}$  dydžiu [4].

Bendrą tūrį  $V_\Sigma$  galima rasti kaip tūrelių  $V^i$  sumą arba kaip frakcijų užimamą tūrių  $V_j$  sumą:

$$V_\Sigma = \sum_{i=1}^{N_f} V^i = \sum_{j=1}^{N_f} V_j = \sum_{j=1}^{N_f} \sum_{i=1}^{N_V} V_j^i, \quad (3)$$

$V^i$  - atskiro i-ojo tūrio dalis;  $V_j$  - atskiro  $j$ -osios frakcijos projektuojamoji tūrio dalis,  $m^3$ ;  $V_j^i$  - ojoje tūrio dalyje esančios  $j$ -osios frakcijos projektuojamoji dalis,  $m^3$ .

Norint įvertinti ne viso mišinio, o tik jo tūrio dalyje  $V^i$  esančio mišinio segregacijos koeficientą, formulę (2) supaprastiname ir gauname:

$$S^i = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^{N_f} (V_{jadm}^i - V_j^i)^2}{V^i}}, \quad (4)$$

$S^i$  - segregacijos koeficientas  $i$ -ajame tūryje;  $V_{jadm}^i$  - leistinas  $j$ -osios frakcijos tūris nagrinėjamajame  $i$ -ajame tūryje,  $m^3$ ;  $V_j^i$  - realus  $j$ -osios frakcijos tūris, gaunamas eksperimentiškai i-ojoje nagrinėjamojoje tūrio dalyje,  $m^3$ ;  $V^i$  - nagrinėjamoji i-oji tūrio dalis,  $m^3$ .

Nagrinėjamoji  $i$ -oji tūrio dalis skaičiuojama kaip visų i-ajų tūrių sudarančių frakcijų suma:

$V_j^i$  -  $i$ -ajame tūryje  $j$ -osios frakcijos projektuoamoji

$$V^i = \sum_{j=1}^{N_f} V_j^i, \quad (5)$$

tūrio dalis,  $m^3$ .

Norint įvertinti vienos frakcijos ar ją sudarančios siaurosios frakcijos segregacijos koeficientą visame mišinyje, formulė (2) pertvarkoma:

$S_j$  -  $j$ -osios frakcijos segregacijos koeficientas visame

$$S_j = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{N_f} (V_{jadm}^i - V_j^i)^2}}{V_j}, \quad (6)$$

nagrinėjamajame tūryje  $V_\Sigma$ ;  $V_{jadm}^i$  - leistinas  $j$ -osios frakcijos tūris nagrinėjamajame  $i$ -ajame tūryje,  $m^3$ ;  $V_j^i$  - realus  $j$ -osios frakcijos tūris, gaunamas eksperimentiškai i-ojoje nagrinėjamojoje tūrio dalyje,  $m^3$ ; Išnagrinėjamosios  $j$ -osios frakcijos bendras tūris,  $m^3$ .

Nagrinėjamosios  $j$ -osios frakcijos bendras tūris visame tūryje  $V_\Sigma$  randamas kaip šios frakcijos suma

$$V_j = \sum_{i=1}^{N_f} V_j^i, \quad (7)$$

visuose tūriuose  $V^i$ .

### 3. Karštujų mineralinių medžiagų realios segregacijos dydžio įvertinimas

Nagrinėdami karštujų mineralinių medžiagų segregacijos dydžio praktinę įtaką asfaltbetonio mišinio granuliometrinės sudėties vienodumui (vienalytiškumui, homogeniškumui) pasirinkome viršutinio dangos sluoksnio 0/16S-V markės [1] asfaltbetonio mišinį. Nustatėme, kad šios markės asfaltbetonio mišinys „Teltomat-5“ modelio asfaltbetonio maišytuvu gaminamas iš 0-4, 4-8, 8-11, 11-16 mm karštujų mineralinių medžiagų grūdelių išsiųtotų švarių frakcijų ir mineralinių miltelių. Pagal šios markės asfaltbetonio mišinio sudėčiai keliamus reikalavimus apskaičiavome tokį šių frakcijų procentinį santykį, kad suprojektuoto mišinio granuliometrinė sudėtis būtų artima 0/16S-V mišinio sudėties kreivių lauko viduriui. Laikėme, kad visos karštostosios frakcijos ir mineraliniai milteliai dozuojami tikliai bei stabiliai ir neturi priemaišų. Pagal DAT.AD--96 reikalavimus (granuliometrinės sudėties kreives) nustatėme, kad 0/16S-V markės mišinyje grūdeliai, mažesni kaip 4 mm, vidutiniškai sudaro 51%. Laikydami, kad juose mineraliniai milteliai sudaro 8%, apskaičiavome, jog reikia dozuoti 43% frakcijos 0-4 mm, 16,5% frakcijos 4-8 mm, 9,5% frakcijos 8-11 mm ir 23% frakcijos 11-16 mm (1 lentelė).

Karštujų mineralinių medžiagų didžiausia segregacija būna 0-4 mm karštujų medžiagų bunkerio sekcijoje [3, 5]. Pagal darbe [5] atlikus 0-4 mm karštostosios frakcijos granuliometrinės sudėties laboratorinius tyrimus imdami maksimalius 0-4 mm frakcijos granuliometrinės sudėties nuokrypius sudarėme 0/16S-V markės asfaltbetonio granuliometrinės sudėties projektą (2, 3 lentelė). Grafinis granuliometrinės sudėties vaizdas pateiktas paveiksle.

**1 lentelė.** Suprojektuoto asfaltbetonio mišinio 0/16S-V markės sudėtis


Table 1. Design structure of asphalt-concrete mixture of 0/16S-V mark

Dozuojama medžiaga	Kiekis, %	Praeina per sietus su akutėmis mm, masės %							
		16	11,2	8	5	2	0,71	0,25	0,09
11 - 16 mm frakcija	23	23	1,5	0	0	0	0	0	0
8-11 mm frakcija	9,5	9,5	9,5	0	0	0	0	0	0
4-8 mm frakcija	16,5	16,5	16,5	16,5	5,0	0	0	0	0
0-4 mm frakcija	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	32,0	20,5	10	0,8
Mineraliniai milteliai	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,2
Suprojektuotas mišinys	100	100	78,5	67,5	56	40	28,5	18	8

2 lentelė. 0/16S-V markės asfaltbetonio mišinio sudėtis pagal praėjusius per sietus grūdelius pagal realų pavyzdį, kai 0 - 4 mm frakcijos didelė segregacija (prabryėjimas blogiausias)

Table 2. Structure of asphalt-concrete mixture of 0/16S-V mark according to grains elapsed through a sieve by an actual example when fractions 0...4 mm have large segregation (the most poor permeability)

Dozuojama medžiaga	Kiekis, %	Praeina per sietus su akutēmis mm, masės %							
		16	11,2	8	5	2	0,71	0,25	0,09
11-16 mm frakcija	23	23	1,5	0	0	0	0	0	0
8-11 mm frakcija	9,5	9,5	9,5	0	0	0	0	0	0
4-8 mm frakcija	16,5	16,5	16,5	16,5	5,0	0	0	0	0
0-4 mm frakcija	43,0	43,0	43,0	43,0	36,5	4,9	2,0	1,7	1,3
Mineraliniai milteliai	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,2
Suprojektuotas mišinys	100	100	78,5	67,5	49,5	12,9	10,0	9,7	8,5



Viršutinio dangos sluoksnio 0/16S-V markės asfaltbetonio mišinio granuliometrinės sudėties kreivės: J ir B karštujų išsijotų mineralinių medžiagų 0 4 mm frakcijos bandymais nustatytos maksimalios realios sudėties nukrypimo ribos: C - 0/16S-V markės asfaltbetonio mišinio ribinių granuliometrinės sudėties kreivių vidurkis pagal automobilių kelių tiesimo ir darbų priėmimo taisykles DAT.AD-96; D - 0/16S-V markės asfaltbetonio mišinio ribinės granuliometrinės sudėties kreivės pagal automobilių kelių tiesimo ir darbų priėmimo taisykles DAT.AD-96

Granulometric curves of asphalt concrete mixture for the upper road cover of 0/16S-V mark: A and B - the experimentally established boundaries of maximum actual deviation of fraction 0 4 mm screened structure mineral materials curves: C average value of asphalt concrete mixture grain composition boundaries for 0/16S-V mark according to the rules of highway construction and reception of activities DAT.AD-96: D - boundaries of asphalt concrete mixture grain composition for 0/16S-V mark according to the ailes of highway construction and reception of activities DAT.AD-96

A ir B kreivės (žr. pav.) rodo, kad vien tik dėl 0-4 mm karštosios frakcijos segregacijos (be dozavimo paklaudų) gaminamo mišinio granuliometrinės sudėties kitimo ribos labai plačios, jos viršija net 0/16S-V markės asfaltbetonio mišinio ribines granuliometrinės sudėties kreives. Tokie mišiniai neatitinka automobilių kelių tiesimo ir darbų priėmimo taisyklių DAT.AD-96 keliamų reikalavimų.

Segreguojant visas gaminamą asfaltbetonio mišinį sudarančias karštujų dozuojamų mineralinių medžiagų

0 - 4, 4 - 8, 8 - 11 ir 11 - 16 mm frakcijas, gali būti jų granuliometrinės sudėties pavojingų derinių, kurie dar labiau leis kisti asfaltbetonio mišinio granuliometrinei sudėčiai.

Pagal šio straipsnio 2-ajame skyriuje pateiktą metodiką apskaičiuojame segregacijos dydį visoms karštujų mineralinių medžiagų mišinių kreivėms, pateiktoms I   
 4 lentelėje. Šių mišinių sudėties  
 segregacijos dydis pa  
 teiktas 4 lentelėje. ariu .bToleka

**3 lentelė.** 0/16S-V markės asfaltbetonio mišinio sudėtis pagal praėjusius per sietus grūdelius pagal realų pavyzdį, kai 0...4 mm frakcijos didelė segregacija (prabyréjimas geriausias)

**Table 3.** Structure of asphalt concrete of 0/16S-V mark mixture according to grains elapsed through a sieve by an actual example when fractions 0...4 have mm large segregation permeability

Dozuojama medžiaga	Kiekis, %	Praeina per sietus su akutēmis mm, masės %							
		16	11,2	8	5	2	0,71	0,25	0,09
11-16 mm frakcija	23	23	1,5	0	0	0	0	0	0
8-11 mm frakcija	9,5	9,5	9,5	0	0	0	0	0	0
4-8 mm frakcija	16,5	16,5	16,5	16,5	5,0	0	0	0	0
0-4 mm frakcija	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	40,4	33,1	14,8	6,2
Mineraliniai milteliai	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,2
Suprojektuotas mišinys	100	100	78,5	67,5	56,0	48,4	41,1	22,8	13,4

**4 lentelė.** Karštujų mineralinių medžiagų segregacijos dydis, gaminant asfaltbetonio mišinius

**Table 4.** Value of hot mineral materials segregation producing asphalt concrete mixtures

	Mineraliniai milteliai, mm iki 0,25	Mišinio 0—4 mm frakcijos siaurosios frakcijos, mm						iš viso	Kitos frakcijos, mm			iš viso
		0-	0.09-0.25	0.025-	0.71-	2.0-4.0	0-4		4-8	8-11	11-	
0/16S-V markes asfaltbetonio mineralinių medžiagu vidutine sudėtis, %	8	0.8	9.2	1 i .5	11.5	11	51	16.5	9.5	23	100	
Viršutine leistina ribine asfaltbetonio 0/16S-V markes sudėties kreive, %	8	2	15	13	7	12	57	18	10	15	100	
Segregacijos koeficientas pagal viršutinę 0/16S-V markes asfaltbetonio sudėties kreive	0	1,5	0.63043	0,238095	0,3913	0,0909	0.118	0.09	0.05	0.348		0.114
Apatine leistina ribine 0/16S-V markes asfaltbetonio sudėties kreive, %	8	0	4	9	14	11	46	14	12	28	100	
Segregacijos koeficientas pagal apatinę 0/16S-V markes asfaltbetonio sudėties kreive	0	1	0.56522	0.142857	0.2174	0	0.098	0.15	0.26	0.217		NN...
Bandymo metu gauta mišinio sudėtis, kai 0 - 4 mm frakcijos prabyrélimas blogiausias, %	8	1.3	0,4	0.3	2.9	38.1	51	16.5	9.5	23	100	
Segregacijos koeficientas, kai 0 - 4 mm frakcijos prabyrélimas blogiausias	0	0,625	0.95652	0.971429	0.7478	2.4636	0	0	0	0		0.325
Bandymo metu gauta mišinio sudėtis, kai 0 - 4 mm frakcijos prabyrélimas qenausias, %	8	6.2	8,6	18.3	7.3	2.6	51	16.5	9,5	23	100	
Segregacijos koeficientas, kai 0 - 4 mm frakcijos prabyrélimas geriausias	0	0.871	0.06977	0.42623	0.5753	3.2308	0	0	0	0		0.134

#### 4. Išvados

1. Pateikta skaičiavimo metodika vienareikšmiškai nusako segreguotos medžiagos ar mišinio, sudaryto iš kelių frakcijų ar skirtingo dydžio nagrinėjamų grūdelių, segregacijos dydį, neribojant nagrinėjamą tūrių ar frakcijų skaičiaus.

2. Kai nagrinėjamos medžiagos ar mišinio granuliometrinė sudėtis atitinka nustatytają (pasirinktą projektuojamąją), tai tokios medžiagos segregacijos dydis lygus 0. Kuo didesnis granuliometrinės sudėties nuokrypis nuo nustatytosios, tuo segregacijos dydį išreiškiantis skaičius yra didesnis.

3. Labai segreguojant, net ir vienos, vienodu kiekiu dozuojamos smulkiausios 0-4 mm frakcijos granulio-

metrinei sudėčiai bendros gaminamo asfaltbetonio mišinio sudėties svyравimo ribos yra platesnės, nei nurodytosios leistinos asfaltbetonio mišinio sudėties svyравimo ribos.

#### Literatūra

- Automobilių kelių tiesimo ir darbų priemimo taisykles. Asfaltbetonio dangos. DAT.AD-96. Vilnius: VĮ Problematika, 1997. 76 p.
- А. Ф. Абабий. Исследование влияния параметров накопительных бункеров на однородность асфальтобетонных смесей: Автореф. дис... канд. техн. наук. М, 1980. 19 с.
- National Cooperative Highway Research Program. Report 34. Evolution of Construction Control Procedures. Interim Report. Highway Research Board, 1967. 117 p.

4. Д. А. Краснов. Теоретические основы и расчетные формулы определения веса проб. Л.: Стройиздат, 1969. 126 с.
5. Г. Сивилиявиčус. Контроль и регулирование однородности асфальтобетонных смесей при их изготовлении: Дис.... канд. техн. наук. Вильнюс: ВИСИ, 1984. 386 с.

Įteikta 2000 09 04

## **ESTIMATION OF SEGREGATION VALUE FOR HOT MINERAL MATERIALS OF ASPHALT CONCRETE MIX**

**M. Bogdevičius, R. Vitkūnas**

### **Summary**

There is a problem how to express grain composition of bulk material by one number. Especially it is actual for asphalt concrete mixture because the grain composition is strictly regulated [1]. The article criticizes segregation estimations by other authors [2, 3], because the estimations are not full, have lacks.

It is offered to investigate the value of segregation of bulk materials according to the formula (2) for obtaining unequivocal outcome. All volume  $V_{\Sigma}$  (3) at first is divisible on selected number  $i$  of single volumes  $V$  in each of which there are definite volumes  $V_j^i$  of of a fraction  $j$ . The formula (2) takes into account the norm (standard) of a fraction  $j$  volume in a part  $i$  of volume  $V_{jadm}^i$  and as actual volume  $V_j^i$  of a fraction in this part.

Coefficient of segregation is the sum of square deviations of each fraction  $j$  in each single volume  $i$  disjointed on total (general) investigated volume  $V_{\Sigma}$ . The formulae (4) and (6) express the capability of segregation counting of a separate single volume -  $S^i$  and separate fraction -  $S_j$ .

In the article the examples of admitted deviation boundaries of asphalt concrete mixture of 0/16S-V grain composition are adduced. On researches [5] the actual possible deviations of fraction 0...4 mm grain composition are established, the actual possible boundaries of maximum deviations (Fig. 1) are given.

According to the offered technique the segregation value of hot mineral material structure is calculated. For measurement standard the mean grain composition of 0/16S-V mark asphalt concrete is taken.

### **MARIJONAS BOGDEVIČIUS**

Doctor Habil, Associate Professor and Head (1995) of the Department of Transport Technology Equipment, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Plytinės g. 27, LT-2040 Vilnius, Lithuania. E-mail: [marius@ti.vtu.lt](mailto:marius@ti.vtu.lt)

Doctor of Technical science, Moscow Highway Institute, 1988 Doctor Habil, 2000. First degree in Mechanical Engineering (building and road machines and equipment), Vilnius Civil Engineering Institute (VISI), now VGTU), 1981. Probation: Stuttgart University (Germany), 1990-1991. Academician of International Academy of Noosphere (Sustainable Development) (1998). Publications: author of 22 inventions, more than 80 scientific works. Research interests: dynamics of mechanical, hydraulic and pneumatic systems, computation mechanics, transport traffic safety.

### **ROLANDAS VITKŪNAS**

Master of Science (Transport Engineering) (1995), doctoral student (Transport Engineering), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Plytinės g. 27, LT-2040 Vilnius, Lithuania. E-mail: [rolas@ti.vtu.lt](mailto:rolas@ti.vtu.lt)

First degree in Mechanical Engineering (building and road machines and equipment), Vilnius Technical University (VTU, now VGTU), 1993. Publications: author of 8 scientific works. Research interests: transport technology equipment.